



# PanelTack HM

## Labai elastingi klijai fasado plokščių klijavimui

### Produktas

Simson PanelTack HM ("Aukštas Modulis") yra labai elastingi, aukštos kokybės klijai SMP (Sililo Modifikuotas Polimeras) pagrindu sukurti klijuoti eksterjero apdailos plokštėms: pluoštinis cementas, aukšto slėgio laminatas (HPL), natūralus akmuo, keraminės plokštės.

### Pritaikymas

Montavimas išorinio fasado plokščių prie sienos, stogo, parapetų ir t.t.

### Savybės

- Savo sudėtyje neturi tirpiklių ir izocianatų.
- Puikus mechaninis atsparumas.
- Ilgalakis aukštas elastingumas.
- Geras atsparumas drėgmės ir oro sąlygoms .
- Paprasta ir greita fiksacija.
- Viena klijavimo sistema vidaus ir išorinėms plokštėms.
- KOMO-sertifikatas.



## PanelTack HM

### Techniniai duomenys

Pagrindinė medžiaga	Sililo modifikuotas polimeras (SMP)	
Komponentas	1	
Tipas	elastingas	
Konsistencija	vieno komponento pasta	
Šoras A	52	
Specifinis tankis	1.5 gr./cm <sup>3</sup>	
Plėvelės susiformavimo laikas	15 min	(esant 20°C/RH 50%)
Džiūvimo laikas	3mm per 24val	(esant 5°C)
Tempimo stiprumo jėga	1.8 N/mm <sup>2</sup>	(KOMO-sertifikatas SKG'08.08.056.2)
Nutraukimo jėga	2.25 N/mm <sup>2</sup>	(KOMO-sertifikatas KG'08.08.056.2)
Maksimalus judėjimas	3 mm	(KOMO-sertifikatas SKG'08.08.056.2)
Temperatūrinis atsparumas	-40°C till +90°C	
Naudojimo temperatūra	+5°C till +35°C	
Sertifikatas	KOMO-sertifikatas (SKG'08.08.056.02) - "Klijai išorinių sienos plokščių fiksavimui". Šis KOMO-sertifikatas yra pagrįstas (Olandijos) nacionaliniais techniniais nurodymais BRL 4101 7 dalis.	

### Laikymo sąlygos

Gali būti saugomas 12 mėnesių uždaroje originalioje pakuotėje, gerai išvėdintoje sausoje vietoje, esant temperatūrai tarp +5°C ir +25°C.