



# Primer PanelTack

## Gruntas

### Produktas

Simson Primer PanelTack yra "valiklis-gruntas" lipnumui pagerinti

### Pritaikymas

Pre-treatment of certain cladding panels, anodised aluminium and lacquered surfaces. Previous to the bonding process test both adhesion and possible attack of the surface by the solvent in the primer or consult Bostik.

### Savybės

- Gerina lipumą tarp plokštės ir metalinio paviršiaus
- Greitas džiūvimo laikas: apytikriai 10 minučių.
- Lengvas panaudoti kaip "valiklis-gruntas" ir valymo priemonė viename.
- KOMO-sertifikatas SKG'08.08.056.01 and SKG'08.08.056.02.
- Maža išeiga.



### Naudojimas

100 m<sup>2</sup> reikia 1 litro grunto Primer PanelTack.

Paviršius: Paviršiai turi būti sausi, švarūs be dulkių ir riebalų.

Atidarykite dangtelį ir perverkite apsauginę foliją. Naudokite gruntą tiesiai iš indo pildami ant švaraus, sauso, medvilninio pluošto. Pratrinkite paviršiaus plotą gruntu (10 – 15 cm pločio juosta). Pakeiskite audeklą ar audinį kai purvinas. Saugoti, kad indas su gruntu neapsiterštų. Uždarykite indą standžiai nedelsiant po naudojimo.

Gruntuoti tik tokį paviršiaus plotą kuris bus sujungtas ar pritvirtintas per 6 valandas. Išvenkite kontakto su gruntuotais paviršiais todėl, kad tai turės neigiamos įtakos lipnumui. Kondensavimas taip pat neigiamai darys įtaką prilipimui.

Naudojimo temperatūra: +5°C iki +30°C.

Džiūvinimas: 10 minučių (tirpiklis turi išgaruoti visiškai)

## Primer PanelTack

### Techniniai duomenys

Sausas turinys	17%
Specifinis tankis	0.76 g/ml
Užsiliepsnojimo temperatūra	+9°C
Džiūvumo laikas	10 min
Spalva	permatoma/šviesiai geltona

Pakuotė  
500 ml

### Laikymo sąlygos

Gali būti saugomas 12 mėnesių uždaroje originalioje pakuotėje.