

PRIMER M

Simson Speciali Industrinė Linija yra aukštos kokybės produktų, specialiai sukurtų taikymui gamyboje, linija.

PRODUKTAS

PRIMER M yra valiklis – gruntas skirtas pagerinti sukibimą ant uždarytų paviršių keletui specialių Simson produktų, kurių pagrindas yra modifikuotas Sililo polimeras. Susipažinkite su šių produktų skrajutėmis ir techniniais aprašymais.

PRITAIKYMAS

- Impregnavimas lygaus aliuminio, plieno, vario ir žalvario paviršių,
- Impregnavimas milteliais dengtų metalų,
- Impregnavimas lakuotų metalų (pirma atlikite bandymą ant paviršiaus, kad įsitikintumėte galimu poveikiu),
- Impregnavimas poliesterio (GRP),
- Impregnavimas ABS,
- Impregnavimas PVC.

SAVYBĖS

- Greitai džiušta, apie 5 minutes,
- Lengvai naudojamas kaip gruntas – valiklis,
- Efektyvus naudojant.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paviršiai turi būti švarūs, sausi ir nuvalyti nuo purvo ar dulkių. Laikyti įpakavimą uždarytu iki panaudojimo momento. Nenaudokite PRIMER M iš originalaus įpakavimo. Įsipilkite tiek valiklio į stiklinį ar metalinį indą, kiek jo galima išnaudoti per 30 minučių ir iškart uždarykite originalią pakuotę. PRIMER M yra naudojamas kaip vadinamas „plaunantis gruntas“. Gruntas negali būti dengiamas per daug storių sluoksniu. Iš pradžių įtrinkite paviršių švariu, bespalviu medžiagos ar servetėlės gabalėliu, suvilgytu PRIMER M. Tokiu būdu paviršius bus išvalytas ir impregnuotas per vieną operaciją. Leiskite padžiūti apie 5 minutes (kol išsigaruoja tirpiklis) ir galite dengti hermetiku ar klijuais. Geriausias rezultatas bus gautas, jeigu klijavimas ar sandarinimas bus atliktas per 6 valandas nuo grunto- valiklio užnešimo. Todėl nedenkite daugiau paviršių nei sugebėsite apdirbti per 6 valandas. Venkite kontakto su paruoštu paviršiumi, nes purvini pirštai gali sumažinti sukibimą.

Pastaba 1: PRIMER M neturėtų būti tepamas ten, kur vėliau bus dažoma, dėl blogo dažų ir PRIMER M suderinamumo. Tokiu atveju naudokite PRIMER M tik tose vietose kur vėliau naudosite klijus ar hermetiką nepageidaujamas vietas uždengę maskuojančia juosta (šiaip ar taip įmanoma vėliau pašalinti PRIMER M likučius nuo paviršių naudojant Simson CLEANER 14, Simson LIQUID 1 ar IPA.

Pastaba 2: Jei paviršius yra labai užterštas prieš tai nuvalykite jį su Cleaner 14. Rekomenduojama prieš tai atlikti bandymą ir įsitikinti dėl galimo Cleaner 14 poveikio paviršiui.

PRIMER M

TECHNINIAI DUOMENYS

Sausa dalis	8%
Specifinis tankis	0,76g/ml
Užsidegimo taškas	9 °C
Džiūvimo laikas	apie 5 minutes
Spalva	bespalvis
Įpakavimas	500 ml litrų skardinės

PADENGIMAS

Su 1 litru PRIMER M galima padengti apie 20 kvadratinių metrų paviršiaus.

SAUGOJIMO SĄLYGOS

PRIMER M gali būti saugomas 12 mėnesių uždaruose (neatidarytuose) konteineriuose sausoje vietoje esant temperatūrai nuo +5°C iki 30°C .

KITA INFORMACIJA

Pareikalavus pateikiama informacija apie saugos duomenis

