


SPECIALI INDUSTRINĖ LINIJA



Simson ISR 70-03



Simson Speciali Industrinė Linija yra aukštos kokybės produktų, specialiai sukurtų taikymui gamyboje, linija.

PRODUKTAS

Simson ISR 70-03 yra geras kompromisas tarp klųjų ir hermetiko. Simson ISR 70-03 tinkta elastinių konstrukcinių siūlių/sujungimų reikalaujančių aukšto stiprumo, formavimui. Simson ISR 70-03 yra pagamintas SMP (Sililo Modifikuotas Polimeras) technologijos pagrindu.

PRITAIKYMAS

- Autobusų, autopriekabų, traukinių bei sunkvežimių konstrukcijų sandarinimas ir elastinis sujungimas.
- Plokščių stogų sandarinimas ir elastinis sujungimas.
- Autobusų, traukinių, sunkvežimių stogų sujungimai.
- Treilerių aluminio ar poliesterio kampinių profilių sujungimas.
- Metalinių rėmų poliesterio dalių sujungimas.
- Grindų sistemų sujungimas.
- Suvirinimo siūlių sandarinimas.

SAVYBĖS

- Savo sudėtyje neturi tirpiklių, izocianato ar PVC (polivinilchlorido).
- Labai geros atsparumo UV spinduliams bei senėjimo savybės.
- Paprastai gerai sukimba su keletu paviršių vienu metu, nenaudojant grunto.
- Permanentiškai elastinis temperatūrų amplitudėje nuo - 40°C iki +120°C.
- Neutralus, bekvapis ir greitai stingstantis.
- Suderinamas su beveik visomis alkidinėmis ar dispersinėmis industrinėmis dažų bei lakų sistemomis (dėl didelės įvairių tipų industrinių dažų įvairovės, yra rekomenduojama atlikti dažų sederinamumo testą).
- Galima dažyti po plėvelės susiformavimo (ant šlapio paviršiaus); tai neįtakoja stingimo greičio.

SUKIBIMAS

Paprastai Simson ISR 70-03 be gruntavimo gerai sukimba su švariais, sausais, nuriebintais aluminio, nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno, cinko, vario, žalvario, milteliais dengto metalo, daugumos lakuotų metalo, stiklo, PVC, poliesterio (GRP), dažytos bei lakuotos medienos ir kitokiais paviršiais. Nesukimba su neapdirbtu polietilenu, polipropilenu bei teflonu. Tais atvejais, kai dėl didelių terminių ar fizinių apkrovų, ypatingai esant drėgnoms sąlygoms, yra reikalaujama ypatingai gero sukimimo, yra rekomenduojama naudoti Simson Primer M gruntą. Simson Primer M yra taip vadinamas „gruntas-valiklis“, kuris vienu žingsniu nuriebina ir paruošia pagrindo paviršių. Simson Primer P gruntas yra rekomenduojamas naudoti paprastiems, neapdirbtiesiems mediniams ar kitokiemis porétiems paviršiams. Išsamesnė informacija apie Simson Primer M ir Simson Primer P yra pateikta specifinės techninės informacijos duomenų žiniaraštyje.

Norint sužinoti apie nepaminėtus pagrindus ar gauti papildomos informacijos, prašome susisiekti su Bostik UAB.

NAUDOJIMO BŪDAS

Simson ISR 70-03 galima lengvai išspausti rankiniu ar pneumatiniu pistoletu, esant temperatūrai nuo + 5°C iki +35°C.

Sandarinant, Simson ISR 70-03 turi būti apdirbtas ar išlygintas mentele ar glaistykle per 30 minučių (esant 20°C ir 50% santlykiniam drėgnumui), laikas nuo laiko sudrėkinant muilo tirpalu. Reikia vengti muilo tirpalu patekimo tarp hermetizuojamų sandūrų ir hermetiko, nes tai pablogina sukimą.

Bostik
UAB

Simson ISR 70-03

Atliekant sujungimus, atskiro dalys turi būti sujungtos per 15 minučių (20°C/50% sant. drėgnumas) nuo Simson ISR 70-03 užnešimo. Paprastai rekomenduojamas klijuojoamo sluoksnio storis yra 2mm.

Esant temperatūrai +20°C ir 50% santlykiniam drėgnumui, Simson ISR 70-03 jau po 10 minučių nuo užtepimo gali būti dažomas dauguma industrinių dažų. Paprastai geriausias dažų sluoksnio sukibimas yra pasiekiamas dažant per 4 valandas nuo Simson ISR 70-03 užnešimo.

Nuvalyti įrankius ar Simson ISR 70-03 likučius galima švaraus bespalvio audinio gabalėlio, sudrékinto Simson Cleaner 14 tirpale, pagalba. Siekiant išvengti nenorimo poveikio, yra rekomenduojama pirmiausia išbandyti Simson Cleaner 14 tirpalą ant nedidelio paviršiaus ploto.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindinė medžiaga

Sililo Modifikuotas Polimeras (SMP)

Stingimo būdas

drėgnas

Specifinis tankis

apie 1,4g/ml

Plėvelės susiformavimo greitis

apie 10 minučių

(20°C/50% sant. drėgnumas)

Tikimo laikas

<15 minučių*

(20°C/50% sant. drėgnumas)

Stingimo greitis po 24 valandų

apie 3 mm

(20°C/50% sant. drėgnumas)

Šoro kietumas A

apie 55

(DIN 53505)

Tūrio pasikeitimasis

<3%

(DIN 52451)

Vidinis stiprumas

apie 300 Pa

(Physica reometras MC100)

(maksimalus krūvis vienam kv. metriui nesustingusios medžiagos, kuriam esant paveršius neįlinksta)

Stipris tempiant (100%)

apie 1,7Mpa

(DIN 53504/ISO 37)

Nutraukimo jėga

apie 2,6 Mpa

(DIN 53504/ISO 37)

Maksimalus pailgėjimas tempiant

apie 250%

(DIN 53504/ISO 37)

Stipris kerpart

apie 5,5Mpa

(DIN 53283/ASTM D1002)

(Alu-Alu, medžiagos sluoksnio storis 2mm, bandymo greitis 50mm/min.)

Stipris plyštant

apie 16N/mm

(DIN 53515/ISO 34)

(C tipas, bandymo greitis 500mm/min.)

E-modulis (10%)

apie 3,3Mpa

(DIN 53504/ISO 37)

Tirpiklio procentinė dalis

0%

Izocianato procentinė dalis

0%

Temperatūrinis atsparumas

nuo -40 °C iki 120 °C

Temperatūrinis atsparumas

180 °C (maksimaliai 0,5 val.)

Naudojimo temperatūra

nuo +5 °C iki 35 °C

Atsparumas UV spinduliams ir lauko sąlygoms

puikus

Spalvos (standartinės)

balta, pilka, juoda

Įpakavimas

290ml tūbelės, 600ml maišeliai, kitoks įpakavimas pagal poreikalavimą.

* pagal poreikalavimą yra įmanomas ir ilgesnis tikimo laikas

SAUGOJIMO SĄLYGOS

Simson ISR 70-03 gali būti saugomas 12 mėnesių uždaruose (neatidarytuose) konteineriuose sausoje vietoje esant temperatūrai nuo +5°C iki 30°C (tūbelės – 18 mėnesių).

SAUGUMO PRIEMONĖS

Jokių specifinių saugumo priemonių nėra numatyta. Informacija pateikta saugos duomenų žiniaraštyje.

TRANSPORTAVIMO KLASIFIKAVIMAS

Netaikytina.

