

URETHANE PRIMER 5075

Produkto aprašymas

1 dalies vulkanizavimo gruntas, naudojamas prieš užtepant *Bostik Urethane Construction 2637* ir *Urethane FC 2639*.

Vulkanizavimas vyksta veikiant ore esančiai drėgmei ir suteikia pagrindu labai didelį atsparumą vandens ir oro sąlygų poveikiui. Gruntas taip pat yra chemiškai paruošta terpė sandarinimo junginiui.

Naudojimo sritis

Gruntas poringiems paviršiams, pavyzdžiui, betonui, akmeniui, plytoms ir medienai, prieš užtepant *Bostik Urethane Construction 2637* ir *Urethane FC 2639*.

Techniniai duomenys

Konsistencija	Skystis
Sandarinimo sistema	Džiovinimas
Tankis	Apie 0,96 g/cm ³
Kietųjų medžiagų	Apie 30%
Skiedikliai	Metilo etilo ketonas, toluenas. Neskiedžiamas
Degus	Taip
Užsidedimo temperatūra	+1°C
Saugojimas	9 mėnesiai neatidarytoje pakuotėje
Spalva	Skaidrus, gelsvas
Padengimo savybės	Apie 100 m jungties litre

Nurodymai

Paviršiai turi būti sausi ir švarūs. Nešvarumai šalinami standžiu šepėčiu.

Tepant geriausia naudotis šepėčiu. Jeigu paviršius yra labai poringas, reikia dar kartą užtepti grunto.

Pastaba! Reikia turėti omenyje, kad gruntas laikui bėgant kiek patamsėja veikiamas šviesos ir tai matoma šviesiuose paviršiuose.

Gruntas turi džiūti ne mažiau kaip 30 minučių prieš užtepant sandarinimo junginį.

Didžiausia džiūvimo trukmė: 5 valandos.

Kadangi *Bostik 5075 Primer* reaguoja su ore esančia drėgme, jis turi būti saugojamas uždarytose skardinėse. Jeigu skardinės atidaromos kelis kartus ir po to laikomos atidarytos, esant dideliame debesuotumui, grunto nebegalima naudoti.

Sauga

Produktas yra degus ir pavojingas.

Naudokitės veiksminga ventiliacija arba A2 tipo kvėpavimo įranga.

Smulkesnę informaciją rasite saugos duomenų lentelėje.

Paskutinės peržiūros data: 1997 m. rugsėjis

Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų instrukcijos bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Jie padės vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir pasiekti geriausių įmanomų rezultatų. Jeigu vartotojo darbo sąlygos yra mūsų nekontroliuojamos, Bendrovė nepriima jokios atsakomybės už rezultatus, gautus naudojant šį produktą.

BOSTIK AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 HELSINGBORG

Tel 042/19 50 00 Fax 042/19 50 20

www.bostik.se