

MS 106 Invisible

DAUGIAFUNKCINIS PRODUKTAS INTERJERUI IR EKSTERJERUI



Skaidri MS polimerų mastika. Sandarinimui ir klijavimui

NAUDOJIMO SRITIS

MS 106 specialiai pagamintas skaidrių detalių iš daugelio medžiagų suklijavimui ir sandarinimui tarpusavyje arba priklijavimui prie skirtingų medžiagų: aliuminio, nerūdijančio plieno, cinkuoto plieno, cinko, vario, žalvario, metalo, stiklo, veidrodžių, poliesterio (GRP), medžio, plytų, betono. Netinka neapdirbtam polietilenui, polipropilenui ir teflonui. Galimo panaudojimo pavyzdys: oranžerijų, šiltadaržių detalių sandarinimas. Naudoti viduje ir lauke.

PRIVALUMAI

- Ypatingai skaidrus
- Negelsta
- Naudoti tiek viduje tiek lauke
- Stiprus pirminis sukibimas (60 kg/cm²)
- Sukimba su drėgnais paviršiais
- Mažas lakiųjų dalelių kiekis, klasė A
- Sudėtyje neturi tirpiklių ir izocianatų
- Puikus atsparumas atmosferos poveikiui ir ultravioletiniams spinduliams
- Neardo metalo
- Po suspaudimo ir ištempimo atsistato pirminės savybės
- Po pilnos polimerizacijos gali būti uždažytas



TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva: skaidrus
Plėvelės formavimo greitis: 20 min.
Nelipnios plėvelės formavimo greitis: 50 min.
Polimerizacijos greitis: 3 mm per 24 valandas
Kietumas pagal Shore A: 35
Pailgėjimas trūkio metu: >150%
Darbinė temperatūra: nuo +5° iki +35°C
Eksploatacinė temperatūra: nuo -40° iki +100°C
Atsparumas UV spinduliams ir drėgmei: geras
Sąnaudos: 12 metrų su vienu patronu 5 mm siūlei.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SUKIBIMAS

Geras sukibimas be grunto su stipriais, švariais, nuriebalintais paviršiais, neturinčiais blogai besilaikančių dalelių. Rekomenduojama naudoti gruntą esant sudėtingoms oro sąlygoms (temperatūra ir santykinė oro drėgme): naudokite gruntą PRIMER M neįgeriantiems paviršiams ir PRIMER P porėtiems paviršiams.

SANDARINIMAS

BOSTIK MS106 išspaudžiamas pistoletu, esant būtinybei naudojant pūsto polietileno intarpą (sandūr0s gylį ribojant iki 2/3 sandūros pločio). Išspaudus į sandūrą nulyginti glaistykle, suvilgyta vandeniu su nedideliu kiekiu muilo, per 10 min. po išspaudimo. Geram sukibimui užtikrinti vengti muiluoto vandens patekimo tarp klijų ir paviršiaus.

KLIJAVIMAS

Po klijų juostelės išspaudimo ant vienos iš detalių, nedelsiant kruopščiai sujunkite detales, vengti apkrovos 12 valandų.

VALYMAS

Nesustingusius pašalinti grandant arba nuvalyti acetonu ar vaitspiritu. Išdžiuvusių klijų likučius pašalinti grandant.

SAUGOJIMAS

Mažiausiai 18 mėnesių gamyklinėje uždaroje pakuotėje, sausoje patalpoje esant temperatūrai nuo +5 iki +30°C.

PAKUOTĖ

Išfasuota į 290 ml patronus, 12 vnt dėžėje.

SAUGA

Bendri nurodymai: nėra būtinybės naudoti specialias priemones. Įkvėpus: užtikrinti švaraus oro tiekimą. Prisilietus odą nuplauti vandeniu su muilu, nuskalauti vandeniu.