



POWER ELASTIC

AUKŠTOS KOKYBĖS AKRILINIAI KLIJAI LVT IR GUMOS DANGOMS

PRIVALUMAI

- Universalūs klijai visų tipų minkštoms grindų dangoms
- Tinkami didelės apkrovos visuomeninės ir pramoninės paskirties zonoms
- Tepami voleliu ar glaistykle
- Trumpas garinimo laikas – 5-10 min.
- Darbinis laikas 25-30 min.
- Aukštos kokybės klijai - greitai ir tvirtai suklijuoja
- Atsparūs baldams su ratukais, medicininėms lovoms su ratukais
- Be tirpiklių, bekvapiai
- Maža VOC emisija
- Tinkami spinduliniam šildymui
- Maža išėiga, didelis našumas
- Tinkami atnaujinimui: galima naudoti ant jau esamų PVC dangų ar neįgeriančių paviršių, pvz., metalo

TAIKYMO SRITIS

Bostik Power Elastic yra universalūs aukštos kokybės akriliniai klijai, tinkami klijuoti visuomeninės paskirties dangas (LVT, gumos dangas, linoleumą, taip pat kilimines dangas, visų tipų PVC dangas, natūralų pluoštą ir kt.). Klijai - be tirpiklių, bekvapiai, mažos VOC emisijos.

Vandens pagrindo, lengvai naudojami klijuojant:

- LVT lenteles ir plyteles
- Gumos grindų dangas iki 3,5mm storio
- Linoleumą
- PVC homogenines dangas
- PVC heterogenines dangas
- Daugiasluoksnės grindų dangas
- Pūstą vinilą
- Visų tipų kilimines dangas
- Natūralaus pluošto dangas (kokoso, sizalio, juržolių)

Sporto salėse, dušuose, klijuojant PVC ant PVC.

Tik naudojimui patalpų viduje.

Rekomenduoja daugelis gamintojų.

TECHNINĖS SAVYKBĖS

Spalva	gelsva
Tankis (NF:T76.300)	1,25 +/- 0,05
Garinimo laikas*	Apie 5-10 min.
Darbinis laikas	Apie 25-30 min.
Intensyvus judėjimas	Po 24 val.
Optimalus sukibimas	Po 48 val.
Darbinė temperatūra	pageidautina +10°C
Naudojimo temperatūra	+10°C - 25°C
Užšalimas/atšilimas	Stabilūs užšalimui iki -5°C

Nedegus naudojant

*matavimai gauti esant 23°C, 55% santykinei drėgmei, ant normaliai įgeriančio pagrindo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Pašalinkite purvą, poliravimo priemones, riebalus ir kitus teršalus.

Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius.

Porėtus pagrindus nugruntuokite, kad apsaugotumėte nuo per didelio klijų įgeriamumo. Anhidritiniai pagrindai, medžio drožlių ir faneros plokštės turi būti nugruntuotos Bostik Primasol R gruntu (100-120 g/m²), reikalui esant - keletą kartų.

Likutinės drėgmės kiekis betoniniuose pagrinduose neturi viršyti <3% ir <0,5% anhidritiniuose pagrinduose.

Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klijus, leiskite pilnai išdžiūti išlyginamiesiems mišiniams ir gruntui.

KLIJŲ UŽTEPIMAS

Tepkite klijus tolygiai, ant viso pagrindo naudodami dantytą glaistiklę (priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir šiurkštumo).

Dangos tipas ar specifinis pagrindas

Tinkama naudoti dantytą glaistiklę	Dantytą glaistiklę (TBK standartas)	Išėiga, m ²
Dangos lygiu pagrindu	A2	300 g
Dangos šiek tiek šiurkščiu pagrindu	B1	350 g
Dangos šiurkščiu pagrindu, kokoso, sizalio ir k.t.	B2	400 g

Patarimas: Kad išvengtumėte per plonas grindų dangas permatomų, dantytos glaistiklės suformuotų, klijų juostų, jas išlyginkite klijais sudrėkintu porolono voleliu.

Venkite klijų „balų“ formavimosi. Laikykitės garavimo laiko - apie 5-10 min., priklauso nuo temperatūros ir drėgmės sąlygų, pagrindo įgeriamumo ir grindų dangos tipo. Dangą klokite kol klijai dar lipnūs. Naudokite volą, kad prispaustumėte danga, pašalintumėte oro burbulus ir tolygiai paskirstytumėte klijus. Volavimą pakartokite po 30-40 min.

Siūles virinkite po 24 val. nuo dangos klijavimo.

PASTABOS

Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.

KLIJŲ VALYMAS

Įrankius valyti šiltu vandeniu, geriausiai kol klijai dar neišdžiūvę. Išdžiūvę klijai ant dangos ar rankų gali būti pašalinti naudojant Bostik „Dermosafe nettoyage“ kremą.

SAUGOJIMAS

24 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +30°C temperatūrai. Lieka stabilūs užšalus iki -5°C. Klijams užšalus, perkelkite juos į šildomą patalpą (+25°C) 24-48 val. Prieš naudojimą gerai išmaišykite.

SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

SVARBU: prieš bet kokį darbą su Bostik klijais, susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape www.quick-fds.com Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijose.

PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis/paletėje	Barkodas
30602646	6 kg plastikinis kibiras	80	3549212466831
30243157	13 kg plastikinis kibiras	33	3549212466114

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

