

BOSTIK PK 100

HIBRIDINIAI KLIJAI PARKETUI

| | |
|----------------------------|---|
| SAVYBĖS | Be tirpiklių ir silikono, bekvapiai Gerai išlaiko glaistykės formą Universalus ir saugus pritaikymas Bevandeniai – nesukelia medienos brinkimo paklojus dangą Sustingę išlieka elastingi – kompensuoja medienos plėtimąsi Paruošti naudojimui – nereikia maišyti |
| PRITAIKYMAS | Be tirpiklių, vienkomponenčiai klijai elastiniam mozaikos, dvisluoksnio ir trisluoksnio apdoroto parketo klijavimui pagal standartą DIN EN 13489 ant įgeriančių ir neįgeriančių paviršių, tokių kaip cementiniai mišiniai, kalcio sulfato grindų mišiniai ir atitinkamų glaistų paviršiai. |
| PAGRINDO PARUOŠIMAS | Paviršius turi atitikti DIN 18356 reikalavimus "Parketo dangos klojimas", t.y. būti lygus, vientisai sausas, švarus, be nelygumų, atsparus įtempimams ir spaudimui, profesionaliai paruoštas dangos klojimui. Remkitės specialiais dangos gamintojo reikalavimais parketo pagrindui ir jo paruošimui. Tiesioginis klijavimas ant cementinio mišinio pagrindo, ant kalcio sulfato mišinio pagrindo (įrengto pagal galiojančias technines instrukcijas), ant naujo, tvirto asfalto mišinio pagrindo: kruopščiai išsiurbkite pagrindą naudodami pramoninį siurbį. Nenaudokite grunto. Jei paminėti pagrindai neatitinka DIN 18202 reikalavimų "Leistini pastatų statybos nuokrypiai", jie turi būti paruošti naudojant atitinkamus gruntus ir lyginamuosius mišinius, pavyzdžiui gruntą Bostik Primer 6000, remontinį mišinį Bostik Combi10, savaime išsilyginantį mišinį Bostik Flexi. |
| DARBO APRAŠYMAS | Tolygiai paskleiskite klijus PK 100 dantyta mente ant pagrindo, nedelsiant paklokite grindų dangos elementą ant klijų ir kruopščiai stuksendami prispauskite. Neatidėliojant pašalinkite klijų likučius nuo dangos paviršiaus naudodami, pavyzdžiui, poliravimo vašką. Laikykitės parketo gamintojo nurodymų, atkreipdami ypatingą dėmesį į dangos klojimo instrukcijas ir naudotinių dangos klijų ypatybes. |

| | |
|----------------------------|--|
| TECHNINIAI DUOMENYS | |
| Pagrindinė medžiaga: | Silano terminuoti polimerai (SMP). |
| Klampusas: | Lengvai tepamas, nekrentantis. |
| Tankis: | Maždaug 1,75 kg/litre. |
| Atviro darbo laikas: | Maždaug 40 minučių, esant + 23 °C temperatūrai, 50% santykinei oro drėgmei. |
| Naudojimo sąlygos: | Geriausia nuo +18°C iki +23°C; pagrindo mažiausia temperatūra +15°C; oro temperatūra nuo +18°C. Ne didesnė nei 65% santykinė oro drėgmė. |
| Rekomenduojama mentelė: | Mozaika ir dvisluoksnė parketo danga 8 mm storio, trumpesnė nei 40 cm: TKB dantyta mentelė B 2. Sąnaudos: apie 750 g/m ² . Trumpi gatavo dvisluoksnio parketo elementai, daugiausia 100 cm ilgio: TKB dantyta mentelė B 3 – B 5. Sąnaudos – apie 1100 g/m ² . Gatavo dvisluoksnio, trisluoksnio parketo lentos, daugiausia 225 cm ilgio (didelio dydžio grindų lentas jei būtina prispausti galuose): TKB dantyta mentelė B 5 – B 11. Sąnaudos: apie 1250 g/m ² . Paminėtos dantytos mentelės – rekomenduojamos. Galutinis dantytos mentelės parinkimas apsprendžiamas konkrečių statybvietėje esančių sąlygų ir priklauso nuo pagrindo lygumo, parketo elementų ilgio ir apatinės parketo dalies. Kiekvienu atveju, įsitikinkite, ar apatinė parketo dalis yra pakankamai padengta. |
| Leistina apkrova: | Po 24 – 48 val., priklauso nuo aplinkos temperatūros ir oro drėgmės. |
| Paviršiaus apdorojimas: | Anksčiausiai po 48 val. |
| Grindiniam šildymui: | Tinka – atsižvelkite į statybas reglamentuojančių institucijų nurodymus. |
| Sveika darbo aplinka: | Šie klijai yra pakaitalas tirpiklinėms dangų klojimo medžiagoms. |
| Įrankių valymas: | Nesukietėję klijai: tirpiklinėmis priemonėmis. |
| Laikymo sąlygos: | Laikyti 6 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, vėsiai ir sausiai, nuo + 5 °C iki + 25 °C. |
| Pakuotė: | 17 kg kibiras, arba 14 kg kibiras (viduje foliniai maišeliai, 2 x 7 kg) |