

## PU 2639 Professional

### SANDARIKLIS - ELASTINIAI KLIJAI

**Sandariklis - elastiniai klijai, vidutinio – aukšto standumo modulio  
Plačiam panaudojimui statyboje ir pramonėje  
Rekomenduojamas vidutinio ir mažesnio judėjimo sujungimams**



#### APRAŠYMAS

Poliuretano mastika elastiniams sujungimams pramoniniam panaudojimui, pavyzdžiui kėbulų, korpusų sandarinimui, ventiliacijai, priekaboms, nameliams, laivams ir t.t. Statyboje sandarinti mažesnio judėjimo sujungimams tokiems kaip pramoninės grindys, parkingai, ir elastinis konstrukcijų elementų klijavimas, sujungimas.

#### PRIVALUMAI

- Naudojimui viduje / lauke
- Greitai stingsta
- Sustingusį galima uždažyti
- Atsparus cheminėms medžiagoms ir druskingoms aplinkoms
- Puikus sukibimas su porėtomis medžiagomis

#### REKOMENDUOJAMI PANAUDOJIMAI

**Statyboje:** visų temperatūrinių siūlių sandarinimui. Sujungimų sandarinimui grindyse, pramoninėse grindyse, parkinguose, ir t.t.. Elastiniam elementų, tokių kaip ekranai, pertvaros, pluošto cemento lakštai arba melaminas, dekoratyvinės plokštės, keraminės plokštės, plytelės ir t.t. sujungimui ir klijavimui.

**Pramonėje:** sandarinimui ir sujungimui apskritai. Ventiliacijos ir oro kondicionavimo, automobilių (gamyba ir remontas), konteinerių, priekabų, laivų, geležinkelių transporto, įvairiam aptarnavimui ir pasidaryk pats.

Netinka esant UV poveikiui per stiklą (stiklinimui) arba plastikinėms medžiagoms turinčioms didelį plastifikatoriaus kiekį.

#### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki +35°C, ir produkto temperatūra turi būti nemažesnė kaip +10°C, kad būtų lengviau išspausti. Kai reikia, produkto pakuotę galima pašildyti iki +15°C -20°C temperatūros vandens vonelėje.

Nuimkite nuo 0,3L patrono viršaus apsauginę plėvelę, nupjaukite kampų ir užsukite snapelį, arba nukirpkite 0,6L folinės pakuotės galiuką. Naudodami tinkamą mastikos išspaudimo Bostik ar kitą pistoletą, mastika užpildykite sujungimą, jei reikia, išlyginkite naudodami mentelę ar panašų įrankį, sudrėkintą vandenyje, kuriame yra nedidelis muilo kiekis.

Gruntavimas: apskritai gruntavimas nereikalingas. Jei pageidautina pagerinti sukibimą, galima ant jungties šonų, panaudoti viena šių gruntų:

**Prep P, Primer 5075:** pagerinti sukibimą su aktyvomis medžiagomis: betonu, mišiniu, akmeniu, plyta, mediena, ir t.t.

**Primer Paneltack:** pagerina sukibimą su metalais: geležimi, aliuminiu, anoduotu aliuminiu, spalvotaisiais metalais ir t.t..

Rankų ir įrankių valymui rekomenduojame naudoti valiklį Cleaner E.

Dėl daugybės paviršių medžiagų, ant kurių galima produktą naudoti, rekomenduojama atlikti sukibimo bandymą.

**PU 2639 Professional****SANDARIKLIS - ELASTINIAI KLIJAI****TECHNINIAI DUOMENYS**

Pagrindas	Poliuretanas
Spalvos	Pilkas, baltas, juodas
Tankis	Apytiksliai 1,32
Plėvelės formavimo greitis	Apytiksliai 45 minutės, esant +23°C ir 50% S.O.D. (MBT 00101)
Stingimo greitis	Apytiksliai 3 mm per dieną, esant +23°C ir 50% S.O.D.
Kietumas pagal Shore A	45 po 14 dienų, esant +23°C ir 50% S.O.D.
Elastingumo modulis	
prie 100% pailgėjimo	Apytiksliai 0,6 MPa. (NF P 85.507)
pailgėjimas iki plyšimo	> 250% (ISO 8339)
Tempiamasis stipris	10-12 Kg/cm <sup>2</sup>
Temperatūrinis atsparumas	Nuo -30°C iki +90°C, laikinai iki +110°C
Cheminis atsparumas	
vandeniui, plovikliams	Geras
benzinui	Laikinei geras
praskiestoms rūgštims, bazėms; aliejams	Vidutiniškas
tirpikliams, rūgštims, bazėms	Blogas
Naudojimo temperatūra	Nuo +5°C iki +35°C

**SAUGOJIMAS**

Mažiausiai 12 mėnesių gamyklinėje uždaroje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje.

**SVEIKATA IR SAUGA**

Sudėtyje yra nedidelis degių tirpiklių kiekis. Rekomenduojame dirbti gerai vėdinamoje vietoje, nerūkyti.

Saugoti nuo vaikų.

**PAKUOTĖ**

Išfasuota į 600 ml folines pakuotes („deštras“), 20 vnt dėžėje.