

MAXI BOND MONTAVIMO KLIJAI

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRODUKTO APRAŠYMAS

Montavimo klijai turintys labai geras sukibimo savybes su daugeliu paviršių. Sustiprinti pluoštu, elastingi, atsparūs oro sąlygoms. Skirti ilgalaikiems, elastingiems sujungimams. Nekenksmingi, nedegūs. Gali būti dažomi daugeliu dažų.

TAIKYMO SRITIS

Gipso, MDP, izoliacinių medžiagų, apvadų, interjero detalių, veidrodžių montavimui ir klijavimui. Taip pat gali būti naudojami palangių, grindų kraštų, elektros laidų, plokščių konstrukcijų ir pan. sandarinimui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršius turi būti sausas, švarus, nuriebalintas. Nupjaukite tūbelės galą atitinkamo skersmens. Tepkite naudodami rankinį ar slėginį pistoletą. Klijuojamus paviršius suspauskite per 15 min. Sandarinant, išlyginkite siūlę, sudrėkinta mentele ar kitu įrankiu.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Pagal galiojančius reguliavimus produktas neklasifikuojamas kaip kenksmingas sveikatai, pavojingas aplinkai. Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite saugos duomenų lapą.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Savybės prieš naudojimą	
Tipas	Silano hibridas
Konsistencija	Tiksotropiška, elastingas mastika
Džiuvimo sistema	Džiūna dėl oro drėgmės
Tankis	1,5 g/cm ³
Darbinė temperatūra	+5°C - +30°C
Pakavimas	0,3l plastikinė tūbelė
Išėiga	5mm Ø juosta: 50m/l
Degumas	nedegus
Pliūpsnio temperatūra	>150°C
Galiojimo laikas	9 mėn. gamyklinėje pakuotėje, sausoje ir vėsioje patalpoje.
Įrankiai	rankinis ar suspausto oro pistoletas
Valymas	Klijų likučiai šalinami mechaniškai
Savybės po panaudojimo	
Atsparumas cheminėms priemonėms	Geras – skiestoms rūgštims, šarmams ir tirpikliams
Dengimas	Taip, dispersiniais dažais. Dažant alkidiniais ar tirpiklio pagrindo dažais, džiuvimo procesas gali būti sutrikdytas ar prailgintas. Rekomenduojame atlikti bandymus.
Spalva	Balkšva
Galutinis stiprumas	Pasiekiamas po 4-7 dienų, priklausomai nuo konstrukcijos, temperatūros ir drėgmės ore
Atsparumas karščiui ir šalčiui	-30°C - +80°C, trumpalaikė esant +90°C
Atsparumas drėgmei	Išdžiūvus labai geras
Atsparumas senėjimui	Labai geras

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

