



# POWER BOND

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

### PRODUKTO APRAŠYMAS

Akriilo ir vandens pagrindo kontaktiniai klijai be tirpiklių, turintys itin geras pirminio sukibimo ir itin stiprias galutinio suklijavimo savybes. Galutinis suklijavimas pasiekiamas po vienos dienos. Klįjus lengva naudoti rankiniu pistoletu. Klįjai nenuteka. Klįjai gerai užpildo ir išlygina paviršiaus šiurkštumą. Sudaro standų, stiprų sukibimą paviršių, kurių vienas turi būti įgeriantis. Tinkamas naudoti patalpų viduje arba ten, kur klįjų siūlės bus apsaugotos nuo drėgmės ir lietaus.

### TAIKYMO SRITIS

Power Bond klįjai yra naudojami klįjuoti daugumą medžiagų ant sausų paviršių. Naudojami patalpų viduje arba kitose zonose be kapiliarinės drėgmės. Naudokite klįjus kuomet elementas bus klįjuojamas be atramos arba situacijose, kuomet yra reikalingas trumpas džiūvimo laikas.

Klįjai tinkami daugumai statybinių medžiagų: medžiui, metalui (lakuoto ir neapdoroto), metalizuotiems paviršiams, betonui, keramikai, PVC, stiklui, akmeniui, putas/akytam plastikui (bet ne PE/PP/PTFE). Bent vienas iš klįjuojamų paviršių turi būti porėtas/įgeriantis.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršius turi būti sausas, švarus, nuriebalintas. Nupjaukite tūbelės galą atitinkamo skersmens. Tepkite, naudodami pistoletą. Klįjus išspauskite 5mm pločio juostomis kas 30cm.

2-3mm klįjų sluoksnį suspauskite 10 sek. Klįjavimo stiprumas formuojasi po kelių minučių. Elementas gali būti klįjuojamas be parėmimo ar suspaudėjų (objekto svoris neturi viršyti 110kg kvadratiniam užteptų klįjų metrui). Galutinis suklijavimo stipris pasiekiamas po 1 dienos. Šviežius klįjus pašalinsite vandeniu. Sukietėjusius klįjus galima pašalinti tik mechaniškai. Klįjų siūlės stipris niekada nebus didesnis nei paviršiaus apkrovos galios. Klįjuojant plastiką ar gumą, prieš tai klįjus išbandykite. Nenaudokite klįjų riebiems plastikams (PP/PE/PTFE).

### SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Pagal galiojančius reguliavimus produktas neklasifikuojamas kaip kenksmingas sveikatai ar degus. Sudėtyje nėra biocidų. Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite saugos duomenų lapą.

### TECHNINĖS SAVYBĖS

Savybės prieš naudojimą	
Konsistencija	Lygi masė
Galiojimo laikas	18 mėn. gamyklinėje pakuotėje, sausoje ir vėsioje patalpoje.
Tankis	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Savybės po panaudojimo	
Darbinė temperatūra	+5°C - +30°C
Džiūvimo sistema	Dėl šilumos
Spalva	Smėlio
Išeiga	5mm Ø juosta: 15m/l
Degumas	nedegus
Įrankiai	rankinis pistoletas

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

