

## MS 107

### DAUGIAFUNKCINIS PRODUKTAS INTERJERUI IR EKSTERJERUI



**Klijuoja ir sandarina, net ir drėgnus paviršius.**

**MS polimerų technologija.**

**Daugeliui medžiagų, daugeliui paviršių**



#### NAUDOJIMO SRITIS

Klijavimas:

- Elastinis klijavimas elementų, kuriuos gali veikti vibracija, smūgiai
- Klijavimas plytelių, grindjuosčių, įvairių dekoru elementų
- Vamzdžių, latakų, laštakų klijavimas

Sandarinimas:

- Deformacinių, temperatūrinių sujungimų betoninėse grindyse, balkonuose, ir t.t. sandarinimas
- Sandarinimas nuo vandens po palangėmis
- Mūro, pertvarų sujungimų, medžio ir metalo rėmų, valčių, priekabų, kėbulų sandarinimas
- Sujungimų verandose, šiltnamiuose sandarinimas

#### PRIVALUMAI

Nėra tirpiklių ar izocianatų.

Labai geras atsparumas oro sąlygoms ir UV spinduliams.

Nesukelia metalų korozijos.

Puikus sukibimas net ant šlapių paviršių

Po suspaudimo ar pailgėjimo atstato savo pradines savybes.

Suderinamas su daugeliu dažų.

Galima dažyti po pilnos polimerizacijos

#### TECHNINIAI DUOMENYS

Plėvelės formavimo greitis: 20 min.

Nelipnios plėvelės formavimo greitis: 50 min.

Darbinė temperatūra: nuo +5° iki +35°C

Ekspluatacinė temperatūra: nuo -40° iki +100°C

##### Charakteristikos:

Polimerizacijos greitis: 3 mm per 24 valandas

Kietumas pagal Shore A: 55

Pailgėjimas trūkio metu: >200%

##### SAŃAUDOS

Teorinis linijinis metražas pasiekiamas su 290 ml patronu:

- 6 mm pločio ir 5 mm gylio sujungimui: 9,6
- 8 mm pločio ir 8 mm gylio sujungimui: 4,5

#### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SANDARINIMAS

**MS 107****DAUGIAFUNKCINIS PRODUKTAS INTERJERUI IR EKSTERJERUI**

Jei reikia, panaudokite pūsto polietileno intarpą (sandūros gylį ribojant iki 2/3 sandūros pločio). Išspaudus į sandūrą nulyginti glaistykle, suvilgyta vandeni su nedideliu kiekiu muilo, per 10 min. po išspaudimo. Geram sukibimui užtikrinti vengti muiluoto vandens patekimo tarp klijų ir paviršiaus.

**KLIJAVIMAS**

Po klijų juostelės išspaudimo ant vienos iš detalių, nedelsiant kruopščiai sujunkite detales, kad klijai išsklistų. Vengti apkrovos 24 valandas.

**VALYMAS**

- Nesustingusius: pašalinti gramdant, valymo servetėlėmis, arba nuvalyti tirpikliu AK.
- Išdžiuvusių klijų likučius: pašalinti mechaniškai.

**SAUGOJIMAS**

Mažiausiai 18 mėnesių gamyklinėje uždaroje pakuotėje, sausoje patalpoje esant temperatūrai nuo +5 iki +30°C.

**PAKUOTĖ**

Prekės kodas	Aprašymas	Barkodas
30114280	Baltas – 290 ml patronas	3549210031260
30139561	Juodas – 290 ml patronas	3549210031307
30131383	Pilkas – 290 ml patronas	3549210031291
30130015	Rudas – 290 ml patronas	3549210031314
30607715	Baltas – 60 vnt dėžė 290 ml patronais	3549212475406
30607716	Pilkas – 60 vnt dėžė 290 ml patronais	3549212475413

**SAUGA**

Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) arba paprašykite kopijos.

Panaudojimo rekomendacijos teikiamos atsižvelgiant į vidutinius naudojimo standartus. Susipažinkite su saugos duomenų lapais dėl atsargumo priemonių.