

## *Universalūs labai gerų eksploatacinių savybių klijai visų rūšių parketui*

### PRODUKTO PANAUDOJIMAS

BOSTIK TARBICOL MS ELASTIK yra vieno komponento MS polimeriniai klijai visų tipų parketui tvirtinti prie įgeriančio/neįgeriančio pagrindo. Tiesioginiam klijavimui prie visų tipų paviršių, tokių kaip betono, cemento/smėlio, drožlių plokštės, faneros, metalo, keraminių plytelių, anhidritinių paviršiaus.

Didelio pradinio sukibimo klijai skirti klijuoti prie visų paviršių įvairaus tipo medžiui:

- Visų rūšių medienai (tai pat bukui, beržui ir bambukui)
- Įvairaus storio ir ilgio neapdorotam arba gamyklinio padengimo parketui
- parketlenčių briaunoms
- Mozaikiniam parketui
- Sutankintai medienai

Idealiai tinka egzotinių rūšių medienai



### PRODUKTO PRIVALUMAI

- Atsparus drėgmei (pvz.: klijuojant tikmedį drėgnose patalpose)
- Nereikalingas laukimo laikas
- Be vandens, nėra žalingo medienos pabrūkinimo efekto
- Draugiškas vartotojui: be tirpiklių ir izocianato
- Draugiškas aplinkai: klasifikuojamas EC1 (labai maža emisija) pagal GEV (Grindų įrengimo produktų asociacija)
- Tinka grindų šildymo ir vėsinimo sistemoms
- Elastingas nuo -40° iki +120°C
- Aukštas pradinis sukibimas
- Klijų likutis ant medinių grindų gali būti lengvai pašalinamas
- Po suspaudimo/tempimo atstatomas pirminis klijų elastingumas.
- Nesukelia korozijos klijuojant ant metalinio pagrindo
- Žymiai sumažina smūginį garsą

### FIZINĖS SAVYBĖS

- Klijų tipas: vieno komponento MS polimeriniai klijai
- Spalva: šviesiai ruda
- Specifinis sunkis (NT T76.300): 1.60 +/-0.02
- Darbo laikas: 40 min. prie 20 °C priklausomai nuo temperatūros, drėgmės, pagrindo įgeriamumo
- Tinkamas vaikščiojimui: po 24 val.
- Pilnai tinkamas vaikščiojimui: po 24 val. buitinėse patalpose, po 48 val. didelio srauto patalpose.
- Darbo temperatūra: geriausia tarp +10° ir 30° laipsnių. Medžiagų ir pagrindo temperatūra nežemiau +10°.
- Atviras darbinis klijų naudojimo laikas: 40 min. prie 20° temperatūros
- Šlifavimo ir lakavimo po 48 iki 72 val.

---

## PRITAIKYMAS

### PARUOŠIMAS

Pasiruošimas turėtų būti atliekamas pagal statybos standartus. Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, vienalytis, sausas, be senų klijų likučių, dulkių, riebalų ar kitų teršalų. Kai dangą klojama ant jau senos dangos, įsitikinkite, kad ji yra tvirtai priklijuota ir švari. Pašalinkite purvą, vašką, alyvą ir panašius teršalus.

Jei reikalingas papildomas pagrindo paruošimas, naudokite atitinkamą Bostik gruntą ir Bostik išlyginamąjį mišinį. Visi pagrindai turi būti atitinkamai izoliuoti nuo drėgmės, jei ne – tuomet juos reikia gruntuoti Eponal 376 drėgmės ir garų barjeriniu gruntu. Visuomet leiskite gruntui ir išlyginamajam mišiniui visiškai išdžiūti prieš naudojant kljus.

### NAUDOJIMAS

Tolygiai paskirstykite kljus ant paviršiaus naudodami dantyta mentelę Pajarito Nr. 69. Nereikalingas laukimo periodas. Naudojant BOSTIK TARBICOL MS ELASTIC kljus anhidritiniams paviršiams, nereikalingas gruntavimas. Nedelsdami per visą paviršių prispauskite (privoluokite) medinį grindinį produktą prie pagrindo. Deformuotos grindų lentos turi būti prispaustos ir laikomos kol išsitiesins. Naudojant pleištus – galimas 8 mm tarpas tarp sienos ir parketo. Pašalinkite pleištus iškart po montavimo. Tarpo matmenys: 0,15% dengiamo ploto didžiausio matmens.

### PASTABOS

- Sandėliuokite parketą sausoje vietoje.
- Nemontuokite parketo jei santykinė drėgmė didesnė nei 65%.
- Grindų šildymo sistema turi atitikti galiojančias taisykles. Išjunkite šildymą 48 val. prieš montavimą. Po montavimo šildymą įjunkite tik po 1 savaitės.
- MSP kljiai yra labai lipnūs, dirbant su jais naudokite apsaugines pirštines.
- Sandariai uždarykite tarą po naudojimo.

### VALYMAS

Įrankiai ir šviežius kljus valykite metiletiketonu (MEK) arba acetonu.

---

## IŠEIGA

700 iki 1000 g/m<sup>2</sup>

---

## GALIOJIMO LAIKAS

12 mėn neatidarytoje originalioje pakuotėje, laikant tarp +10° ir +30°C.

---

## PAKAVIMAS

Kodas	Pakuotė	Kiekis	
130647	21 kg (3x7kg) plastikinis kibiras		3549210019770
130643	7 kg plastikinis kibiras		3549210019756
130644	14 kg plastikinis kibiras		3549210019763
135502	21 kg plastikinis kibiras		3549210000709

### SAUGUMAS

Asmuo pradedantis bet kokią darbą su BOSTIK TARBICOL MS ELASTIC turi atidžiai perskaityti atskirą Produkto saugumo duomenų lapą. Laikytis higienos. Vengti odos ir akių kontakto. Dėl smulkesnių detalių žiūrėkite Produkto saugos duomenų lapą [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) arba paprašykite kopijos fakso.

Rekomendacijos yra parašytos remiantis bendrai naudojamais standartais, kurių imperatyviai turėtų būti laikomasi. Tačiau yra rekomenduojami pradiniai bandymai naudojant produktą pirmą kartą, išbandant specialias savybes, poveikio aplinkai. Rekomenduojama vadovautis atsargumo priemonėmis, kurios išvardintos specifikacijų lape.

