

Silikonas Build & Sanitary

Aprašymas

Neutralaus kietėjimo, universalus silikono hermetikas su apsauga nuo pelėsių ir atsparus ultravioletiniams spinduliams, pasižymintis geru sukibimu su daugeliu medžiagų nenaudojant grunto. Nesukelia jokių su korozija susijusių pažeidimų. Atitinka ISO 11600 25 LM reikalavimus. MTK aprobuotas.

Panaudojimas

Tinkamas naudoti vidinėms ir išorinėms jungtims pastatų konstrukcijose, sanitariniuose įrenginiuose, metalo ir stiklo konstrukcijose. Pastaba: Nenaudotinas akvariumuose.

Darbo instrukcijos

Jungčių paruošimas

Sujungiami paviršiai ir įrankiai turi būti švarūs ir sausi. Metalo ir stiklo paviršiai turi visiškai švarūs. Purvas šalinamas tirpalu, kurio sudėtyje nesama alyvų.

Gruntas

Paprastai paviršiams nereikia jokio grunto. Abejotinais atvejais susisieki su *Bostik AB*.

Dugnas

Naudokite Bostik intarpą. Svarbu, kad hermetikas priliptų tikrai prie abiejų priešingų jungties šonų, bet ne prie jungties dugno.

Užtepimas

Nupjaukite patrono snapelį iki reikiamo dydžio. Užtepkite ir išlyginkite jungtį mentele ar kitokiu tinkamu įrankiu, sudrėkintu muilo tirpale.

Jungties dydis

Svarbiausia, kad atliekant statybos projektavimo darbus jungties plotis būtų teisingai parinktas, siekiant kompensuoti numatomus jungties poslinkius ir užtikrinti maksimalų sandarinimo hermetiko judrumą. Pagrindinė taisyklė: jungties pločio ir

gylis santykis turėtų būti 2/1. Žr. lentelę:

Plotis	Gylis
5-7 mm	3-5 mm
8-12 mm	4-7 mm
13-20 mm	5-8 mm
21-30 mm	6-9 mm
> 30 mm	10-12 mm

Valymas

Nesukietėjęs hermetikas yra pašalinamas vaist spiritu. Sukietėjęs hermetikas šalinamas mechaniškai.

Sauga

Produktas pagal galiojančius įstatymus nėra priskiriamas degiems ar kenksmingiems aplinkai bei sveikatai produktams. Smulkesnę informaciją rasite medžiagos saugos duomenų lentelėje.

TECHNINIAI DUOMENYS

Savybės prieš naudojimą:

Tipas	Silikono guma
Konsistencija	Minkštas ir lankstus hermetikas
Kietėjimo sistema	Alkoxi grupė
Specifinis sunkis	1,01 g/cm ³
Darbo temperatūra	Nuo +5°C iki +40°C
Degumas	Nedegus
Laikymas	1 metus neatidarytoje pakuotėje, esant temperatūrai nuo 20°C iki +30°C

Savybės po naudojimo:

Paviršius tampa nelipniu:	Maždaug per 15 min., priklausomai nuo oro drėgnumo ir temperatūros
Kietumas	Apie 18° Shore A.
Poslinkiai jungtyje	±25 % pradinio jungties pločio
Tamprumo modulis	Apie 0,34 MPa, esant 100% pailgėjimui
Atsparumas temperatūrai	Nuo -50°C iki +120°C.
Atsparumas senėjimui	Labai geras atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir klimato svyravimams.
Dažymas	Ne
Cheminis atsparumas	Labai geras daugelio chemikalų atžvilgiu. Abejotinais atvejais susisieki su <i>Bostik AB</i>

BOSTIK AB

Strandbadsvägen 22, Box 903, 251 09 Helsingborg
Telefonas: +46 (0) 42-19 50 00; faksas: +46 (0) 42-19 50 21
TOTAL grupės įmonė
www.bostik.se

Pateikti techniniai duomenys, taip pat mūsų nurodymai bei rekomendacijos yra pagrįsti keliais bandymais bei mūsų patirtimi. Tuo siekiama padėti vartotojui rasti tinkamiausią darbo metodą ir siekti geriausių galimų rezultatų. Kai vartotojo darbo sąlygos yra mūsų nekontroliuojamos, Bendrovė negali prisimti atsakomybės už šio produkto naudojimo rezultatus.