



# NO GLISS

## AKRILINIAI FIKSACINIAI KLIJAI KILIMINĖMS PLYTELĖMS

### PRIVALUMAI

- Plytelės gali būti pakeltos ir perkeltos
- Atsparūs baldų su ratukais poveikiui ir judėjimui
- Tinkami įgeriamiems ir nepralaidiems paviršiams, taip pat ant esamų grindų dangų
- Lengva ir patogiu naudoti, nereikia gruntuoti
- Tinkami grindiniam šildymui
- Ekonomiška išeiga
- Be tirpiklių
- Tinkami naujuose pastatuose ir renovacijai

### TAIKYMO SRITIS

NO GLISS - akriliniai fiksaciniai klijai, skirti tvirtinti kilimines plyteles (bitumo ar PVC pagrindu), vinilines plyteles su PVC pagrindu. Tinkami fiksuoti tekstilines ir kilimines dangas su veltinio pagrindu (Ultratex, Comfort, Duosoft).

Rekomenduojami daugelio gamintojų.

Tinkami naudoti ant šių pagrindų: betoniniai paviršiai, mišiniai išlyginti paviršiai, anhidritiniai pagrindai, fanera skirta grindims, medžio, senų PVC dangų ir plytelių.

Naudojimui patalpų viduje.

### TECHNINĖS SAVYKBĖS

Klijų tipas	Be tirpiklių, akriliniai klijai
Spalva	balta
Specifinė sunkio jėga (NF T76.300)	1,1 +/- 0,05%
Pliūpsnio temperatūra	nedegūs
Garinimo laikas	Apie 1 val. plytelėms, 10 min. kiliminėms dangoms su veltinio pagrindu
Darbinis laikas	Ilgalaikis, jei nedulkėtas
Galima vaikščioti	Po 12 val. plytelėms ir nedelsiant kiliminėms dangoms su veltinio pagrindu
Darbinė temperatūra	pageidautina +10°C - +30°C
Stabilumas užšalimui/atšilimui iki -10°C	

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

#### PARUOŠIMAS

Paruošimas turi būti atliktas vadovaujantis statybos standartais.

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, be klijų likučių.

Jei klojama ant senų grindų dangų, įsitikinkite, kad jos tvirtai priklijuotos ir švarios. Jei reikalingas pagrindo paruošimas, naudokite Bostik gruntus ir išlyginamuosius mišinius. Porėtus pagrindus nugaruntuokite, kad apsaugotumėte nuo per didelio klijų įgeriamumo. Anhidritiniai pagrindai, medžio drožlių ir faneros plokštės turi būti nugaruntuotos INPERGLUE tirpiklio pagrindu gruntu (100-120 g/m<sup>2</sup>/sluoksniui). Esant reikalui - pakartoti.

Visi paviršiai turi būti atitinkamo drėgmės lygio. Jei drėgmė viršija - naudokite EPONAL 336 drėgmės barjero sistemą.

Prieš tepant klijus, leiskite pilnai išdžiūti išlyginamiesiems mišiniams ir gruntui.

## KLIJŲ UŽTEPIMAS

Tepkite kljus tolygiai, ant viso pagrindo naudodami volelį ar dantytą glaistykėlę. Neskiestas gali būti purškiamas ant specialių techninių grindų. Venkite klijų „balų“ formavimosi. Laikykitės garavimo laiko - apie 60 min., priklauso nuo temperatūros ir drėgmės sąlygų, pagrindo įgeriamumo ir grindų dangos tipo. Neįgeriantiems pagrindams garavimo laikas yra nemažiau 4 val. Nogliss fiksiniai kljiai sudaro ilgalaikę, tvirto sukibimo plėvelę. Plytelės lengvai pakeičiamos be jokių papildomų įrankių. Tvirtai prispauskite plytelę ar dangą nuo vidurio į kraštus. Kruopščiai prispauskite kraštus.

## GRINDŲ DANGŲ PAŠALINIMAS

Pakelkite dangą, pradėdant nuo krašto ir lėtai plėškite. Klijų likučiai gali būti lengvai pašalinami naudojant 15% šarminio ploviklio tirpalą, skiestą karštu vandeniu. 30 min. įmirkykite likusius klijų likučius, kol jie vėl emulsifikuosis. Pašalinkite gumine mentele ar grindų šluoste. Grindis kelis kartus perplaukite.

## PASTABOS

- Neklokite dangos kol fiksacija nenugaravusi, priešingu atveju danga bus pilnai priklijuota.
- Laikykitės nurodyto garavimo laiko.
- Sandariai uždarykite kibirą po naudojimo.

## KLIJŲ VALYMAS

Įrankius valyti šiltu vandeniu, geriausiai kol kljiai dar neišdžiūvę.

## IŠEIGA

90-120 g/m<sup>2</sup>

## SAUGOJIMAS

12 mėn. uždaroje gamyklinėje pakuotėje, esant +10°C - +30°C. Jautrūs šalčiui.

## SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA

Prieš bet kokią darbą su Bostik kljais susipažinkite su produkto saugos duomenų lapu. Laikykitės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su oda ir akimis. Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com)

Atlikimo rekomendacijos yra nustatomos taikant dažniausiai naudojamus standartus, kurių būtina laikytis. Tačiau, jei produktas naudojamas pirmą kartą ar yra specialios dangos, aplinkos ar patalpos charakteristikos, rekomenduojama atlikti išankstinius bandymus. Rekomenduojame laikytis atsargumo priemonių, išvardytų specifikacijoje.

## PAKAVIMAS

Kodas	Pakavimas	Kiekis paletėje	Barkodas
30603748	15 kg plastikinis kibiras	24	3184410467244

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

[info@bonderus.lt](mailto:info@bonderus.lt)

[www.bonderus.lt](http://www.bonderus.lt)

