

BOSTIK 2750

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- надежное склеивание;
- без растворителей и изоцианатов;
- отличная адгезия к большинству материалов;
- устойчивость к воздействию химических продуктов;
- высокая прочность;
- может окрашиваться;
- возможность нанесения на влажные поверхности;

СВОЙСТВА

Bostik 2750 – это однокомпонентный гибридный клей. Материал отверждается, взаимодействуя с содержащейся в воздухе влагой, при этом образует прочный, эластичный и устойчивый к деформациям клеевой шов. Bostik

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Bostik 2750 применяется для монтажа различных строительных элементов и заделки соединительных швов с малой подвижностью внутри и снаружи помещений.

Используется для эластичного склеивания между собой, в любых комбинациях, таких материалов как: дерево, металл, стекло, вспененный полистирол и т.д.

- для монтажа декоративных панелей;
- для герметизации строительных швов с нагрузкой на истирание;
- для склеивания и монтажа различных строительных и отделочных элементов;

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть прочными, сухими, чистыми, обеспыленными и не должны содержать следов жира, битума или маслосодержащих продуктов. Сильно-впитывающие поверхности должны быть предварительно загрунтованы. При герметизации и склеивании пластиковых поверхностей рекомендуется предварительно проверить адгезию герметика.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	MS-полимер
Плотность	1,5 г/см ³
Предел прочности на разрыв (слой 2 мм)	2,5 Н/мм ²
Твердость по Шору, А	Около 55
Относительное удлинение при разрыве (слой 2 мм)	500%
Максимальное поглощение деформационных смещений	10%
Время пленкообразования*	30 минут
Скорость отверждения*	3 мм в сутки
Усадка*	менее - 3 %
Температура применения	От +5 °С до +40 °С
Температура эксплуатации	От -40 °С до +80 °С кратковременно до +100 °С

*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50%. В других условия характеристики могут изменяться.

НАНЕСЕНИЕ

- для повышения адгезии соединяемые поверхности можно предварительно загрунтовать;
- кромки швов, при необходимости, обклеить малярной лентой;
- вставьте картридж/фольгированную тубу Bostik 2750 в пистолет для герметика, оденьте наконечник и обрежьте его в соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения;

В качестве клея: Нанесите клей на одну из поверхностей при помощи пистолета для герметика полосами с интервалами 10–20 см в зависимости от габаритов склеиваемых элементов. При склеивании непьющих поверхностей не допускается сплошное нанесение клея. Доступ воздуха и влаги необходим для отверждения. Не наносить точками! Толщина клеевого соединения влияет на его прочность. Наилучшие результаты достигаются при толщине клеевого соединения 3-4 мм. Рекомендуется использовать 2х стороннюю вспененную клейкую ленту для обеспечения начальной фиксации и необходимой толщины соединения. Приклеиваемый материал установить на место монтажа и прижать.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- до высыхания – растворителем;
- после высыхания – механически.

РАСХОД

ШИРИНА ШВА,ММ	ГЛУБИНА ШВА,ММ	РАСХОД 1 УПАК. 290 МЛ, П.М	РАСХОД 1 УПАК. 600 МЛ, П.М
5	5	11,6	24
10	10	2,9	6
20	13	1,1	2,3

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

ХРАНЕНИЕ

- хранить в местах, защищенных от воды, повышенной атмосферной влажности, прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры;
- оптимальная температура хранения от + 5 °С до + 25 °С при нормальной влажности;
- открытая упаковка хранению не подлежит и должна быть использована;
- высота складирования не более 8 рядов;
- срок годности:

Цвет	RAL*	Упак. (мл)	Арт.	Срок годности (мес)
Wiess (белый)	9003	290	30821251	9
		600	30821252	12
Schwarz (чёрный)	9005	290	30821219	9
		600	30821220	12

* Соответствие цветовой палитре RAL является условным.

Приведенные номера цветов являются максимально близкими, но не идентичными оттенками.

ФОРМА ПОСТАВКИ

- Картридж – 290 мл, 25 шт. в 1 коробке
- Фольгированная туба – 600 мл, 20 шт. в 1 коробке

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

