

P795

SEAL'N'FLEX PREMIUM

PAŽANGUS PATVARUS ELASTINGAS STATYBINIS IR KONSTRUKCINIS SANDARIKLIS

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRIVALUMAI

- Kietėjant niekada nesusidaro burbuliukai
- Puikiai apdorojamas
- Tinka platesnėms jungtims
- Visam laikui elastingas
- Didelis mechaninis atsparumas
- Nesusitraukia
- Puikiai prilimpa be grunto ant daugumos, net ir drėgnų paviršių

PRODUKTO APRAŠYMAS

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM yra *Naujos kartos*, vieno komponento, draugiškas vartotojui, turintis mažai MDI, greitai kietėjantis, aukšto efektyvumo ir patvarus poliuretano sandariklis.

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM sandariklyje kietėjimo metu nesudarys burbuliukų.

TAIKYMO SRITIS

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM yra specialiai sukurtas kaip universalus sandariklis, skirtas sandarinti konstrukcines ir išsiplėtimo siūles bei grindų siūles pėsčiųjų vaikščiojimo zonose.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Tinkamų matmenų jungtis gali absorbuoti statybinių medžiagų judėjimą. Jungties gylis visada turi atitikti rekomenduojamą proporciją su jungties pločiu.

Bendra taisyklė yra - jungties gylis ir jungties pločio proporcija, kai jungties plotis iki 10 mm, santykiu 1:1, mažiausiai 5 mm pločio ir gylis. Jungčių, platesnių kaip 10 mm, gylis yra plotis, padalytas iš 3, ir pridėjus 6 mm.



TECHNINIAI DUOMENYS

100% modulis	ISO 8339	0,50 N/mm ²
Naudojimo temperatūra		Nuo +5 °C iki +40 °C
Pagrindinė medžiaga		Naujos kartos poliuretanas
Kietėjimo trukmė	@ +23°C/50% RH	3 mm/24 valandas
Tankis	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Pailgėjimas iki trūkimo	ISO 8339	> 500%
Nutekėjimas	ISO 7390	0 mm
Sujungimo judėjimas		25%
Kietumas Shore A	DIN 53505	30
Susitraukimas	ISO 10563	< 10%
Plėvelės susiformavimas	DBTM 10.00	90 min. @ +23°C/50% RH
Atsparumas temperatūrai		Nuo -30°C iki +70°C
Tempiamasis stipris	ISO 8339	0,72 N/mm ²

Šios reikšmės yra tipinės ypatybės ir gali kisti +/- 3 %

APRIBOJIMAI

- Netinkama naudoti su PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštu plastikumu, neoprenu ir bituminiais paviršiais
- Netinka kartu su chloridais (baseinai)
- Kai baltas sandariklis yra veikiamas ultravioletinių spindulių, gali šiek tiek pageltėti

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR UŽBAIGIMAS

Naudojimo temperatūra nuo + 5°C iki + 40°C (taikoma aplinkai ir paviršiams). Paviršiai turi būti kieti, švarūs, sausi ir be riebalų bei dulkių. Kai reikia paviršius valykite Bostik Cleaner. **Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** puikiai sukimba nenaudojant grunto su dauguma neporėtų paviršių. Porėtus paviršius apdorokite Bostik gruntu 5075. Prieš tepdami, visada patikrinkite sukibimą. Norėdami išlyginti jungtį, naudokite Bostik mentelę.

DAŽYMAS

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM dažomas vandens pagrindo ir dažniausiai 2 komponentų dažais. Sintetiniai dažai gali džiūti lėčiau. Prieš dengimą rekomenduojame išbandyti suderinamumą su dažais. Jei **Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** uždažomas (nebūtina), rekomenduojame lengvai pašiaušti sandariklį naudojant „Scotch-Brite“. Jei norite gauti geriausias rezultatus, rekomenduojame nudažyti per kelias dienas po sandarinimo.

VALYMAS

Nesukietėjusias medžiagas ir įrankius galima nuvalyti naudojant Bostik Cleaner. Sukietėjusių medžiagą galima pašalinti tik mechaniškai. Rankas galima valyti Bostik servetėlėmis.

SPALVOS

- Balta
- Dramblio kaulo
- Betono pilka
- Vidutiniškai pilka
- Tamsiai pilka
- Antracitas
- Juoda

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikta informacija pagrįsta dokumento rengimo metu turimomis žiniomis bei patirtimi ir yra išskirtinė Bostik (intelektinė) nuosavybė. Be rašytinio Bostik sutikimo, jokios šio dokumento dalies negalima kopijuoti, atskleisti trečiosioms šalims, platinti, skelbti viešai ar naudoti bet koku kitu būdu. Šiame dokumente pateikti techniniai duomenys yra tik nuorodiniai ir nėra nebaigtiniai. Bostik neatsako už žalą (tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę), kilusią dėl (redakcinių) klaidų, šiame dokumente pateiktos informacijos neišsamumo ir (arba) klaidingumo. Tam priskiriami atvejai (bet jais neapsiribojama), susiję su informacijos neišsamumu ir (arba) klaidingumu, susiklosčiusiu dėl technologinių pokyčių arba mokslinių tyrimų, atliktų šio dokumento publikavimo ir produkto įsigijimo laikotarpiu. Bostik pasilieka teisę atlikti dokumente pateikiamos informacijos formuluočių keitimų. Bostik nebus atsakinga už žalą (tiek tiesioginę, tiek ir netiesioginę), kilusią naudojant dokumente pavaizduotą (-us) produktą (-us). Prieš naudodamas produktą, naudotojas turi perskaityti šiame dokumente ir kituose su šiuo produktu susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Atsakomybė už visus reikiamus bandymus, siekiant įsitikinti, kad produktą galima naudoti pagal numatytąjį paskirtį, tenka naudotojui. Mes niekaip negalime daryti įtakos šio produkto naudojimui būdai ir (arba) aplinkybėms, susijusioms su laikymo arba gabenimo metu nutikusiais įvykiais, todėl neatsakome už bet kokią dėl to kilusią žalą.

PAKUOTĖ

- 300 ml patronas, 12 dėžėje
- 600 ml dešra, 12 dėžėje

SAUGOJIMO TRUKMĖ

Originalioje neatidarytoje pakuotėje, esant nuo +5°C iki +25°C temperatūrai, saugojimo trukmė – iki 15 mėn. nuo gamybos datos, laikant sausoje vietoje

SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

Prieš naudojant, reikia perskaityti produkto saugos duomenų lapą pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Saugos duomenų lapai pateikiami paprašius ir apsilankius interneto svetainėse.

SERTIFIKATAI

- F-EXT-INT-CC 25HM
- PW-EXT-INT-CC 25HM
- SNJF
- ASTM C-920
- ISEGA
- A+ French VOC Regulation
- EN 13501-2 – klasifikavimas pagal atsparumą ugniai
- DIN 4102-1 – reakcija į ugnį
- „Emicode EC1 Plus“

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489
Mob. tel. +370 652 10059
info@bonderus.lt
www.bonderus.lt

