



3020 FINE

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRODUKTO APRAŠYMAS

Cementinio pagrindo, greitai džiustantis, rankiniam glaistymui skirtas mišinys, viršutiniam sluoksniui arba galutiniam užbaigimui tvirtiems paviršiams vidaus patalpose: betonas, tinkas, plytelės, PVC, linoleumas, medis ir kt. Tinkamas grindiniam šildymui. Švariai nuvalytiems betono ir tinko paviršiams gali būti naudojamas be grunto. Sluoksnio storis 0-10 mm. Produktas draugiškas aplinkai.

TAIKYMO SRITIS

glaistas skirtas viršutiniam sluoksniui arba galutiniam užbaigimui ant įvairių tvirtų ir švirių paviršių, tokių kaip betonas, keramika, akmuo, PVC, linoleumas ir mediena, prieš juos padengiant tekstiline arba lanksčia danga. Naudojant kitokiam paviršiui, kreipkitės į "Bostik AB".

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Valymas. Paviršius turi būti tvirtas be dulkių, purvo, dažų, klijų likučių, riebalų ar alyvos. Atskilusios ar netvirtos pagrindo dalys turi būti mechaniškai pašalintos. Pagrindo temperatūra neturi būti žemesnė nei +10°C.

Paruošimas. Gerai nuvalytiems betono ar smėl-betono paviršiams gali būti naudojamas be grunto. Dėl geresnio sukibimo ir siekiant išvengti per greito džiuavimo, pagrindą reikia nugruntuoti Bostik Primer 6000 gruntu. Normalaus įgeriamumo pagrindą, pavyzdžiui betoną, nušvepti gruntu skiestu vandeniu santykiu 1:3. Labiau įgeriantiems paviršiams gruntavimą pakartoti. Plytelėms, akmeniui, PVC, linoleumui, medienai ir t.t. naudoti vandeniu skiestą gruntą santykiu 5:1.

Maišymas. 15 kg mišinio išmaišyti su 4,5 l vandens (30%). Gerai išmaišyti maišymo įrenginiu iki klampios, be gumulų masės. Palaukti 2-3 min. ir vėl išmaišyti. Naudojamo vandens temperatūra +5°C - +20°C. Glaisto patvarumą ir elastingumą galima padidinti papildomai įpilant Bostik Primer 6000 grunto - 1l 15kg sauso mišinio ir atitinkamai sumažinant vandens kiekį. Glaisto temperatūra turi būti +10°C - +20°C.

Naudojimas: paskleiskite glaistą glaistykle. Mišinys turi būti sunaudotas per 15 min. Įprastai paviršiumi galima vaikščioti po 30 min., grindų dangas kloti po apytiksliai 3 val. esant 10 mm sluoksnio storiui, +20°C laipsnių temperatūrai, 50% santykinei oro drėgmei ventiliuojamoje patalpoje. Kai pilami du sluoksniai - antras pilamas, pirmam sukietėjus (galima vaikščioti) ir nugruntavus. Dėmesio! Esant intensyviai saulei, aukštai temperatūrai, stipriai ventiliacijai ir kitiems faktoriams, kurie galėtų pagreitinti džiuavimo procesą - paviršius turi būti apsaugotas nuo per greito džiuavimo.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Produkto sudėtyje yra cemento, tai gali dirginti. Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite saugos duomenų lapą.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Klijuojanti medžiaga	Specialus cementas
Balastas	Smėlis max. 0,25mm
Storis	0-10mm
Naudojimo laikas	15 min.
Galima vaikščioti	30-45 min jei temperatūra džiūvimo metu yra bent +20°C
Susitraukimas	<0,5%
Įrankių valymas	Nedelsiant su vandeniu
Saugojimas	6 mėn. sausoje, vėsioje aplinkoje neatidarytoje pakuotėje
Grindų dangų klojimas po	apie 3 val.
Išėiga	1,5 kg mišinio m2 ir mm
Suspaudimo stipris	>25 MPa
Lenkimo stipris	>7 MPa

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

