



# 3040 COMBI 10

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

### PRODUKTO APRAŠYMAS

Cementinio pagrindo, greitai džiustantis mišinys rankiniam glaistymui. Tinkamas nuolydžiams formuoti, lyginimui ir galutiniam užbaigimui, taip pat kaip glaistas smulkiems sienų taisymo darbams.

### TAIKYMO SRITIS

Tinkamas kaip pagrindas kiliminėms dangoms, linoleumui, PVC, gumos ir medinėms dangoms, plytelėms ir pan. namuose, voniose, biuruose, ligoninėse, mokyklose ir t.t. Įprastai galutinis paviršius nereikalauja tolimesnio apdorojimo - šlifavimo ar glaistymo. Rekomenduojamas sluoksnio storis 0-50mm.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

**Valymas.** Paviršius turi būti tvirtas be dulkių, purvo, dažų, klijų likučių, riebalų ar alyvos. Atskilusios ar netvirtos pagrindo dalys turi būti mechaniškai pašalintos. Pagrindo temperatūra neturi būti žemesnė nei +10°C. Geriausia rezultatui pasiekti, aplinkos temperatūra turi būti +10°C - +25°C, pagrindo santykinė drėgmė - neviršyti 95%. Pagrindo paviršiaus stiprumas - nemažiau 0,5 MPa.

**Paruošimas.** Dėl geresnio sukibimo pagrindą privalu nugaruntuoti Bostik Primer 6000 gruntu. Normalaus įgeriamumo pagrindą, pavyzdžiui betoną, nutepti gruntu skiestu vandeniu santykiu 1:3. Labiau įgeriantiems paviršiams gruntuvimą pakartoti. Leisti pilnai išdžiūti.

#### **Maišymas.**

Nuolydžiams ir taisymo darbams: COMBI 10 maišomas su švairiu vandeniu. Rekomenduojamas vandens kiekis 23% sauso mišinio kiekio, tai atitinka 5,75 litro 25 kg maišui.

Galutiniam lyginimui: Combi 10 maišomas su švairiu vandeniu. Rekomenduojamas vandens kiekis 26% sauso mišinio kiekio, tai atitinka 6,5 litro 25 kg maišui. Gerai išmaišyti maišymo įrenginiu mažiausiai 2 min. Užmaišyto mišinio tinkamumo laikas 10-15 min. Perviršinio vandens naudojimas sumažins glaisto stiprumą.

**Naudojimas:** paskleiskite glaistą glaistykle. Kai pilami du sluoksniai - antras pilamas, pirmam

sukietėjus (galima vaikščioti) ir nugaruntuoti.

**Grindų dangų klojimas:** glaisto džiuavimo laikas priklauso nuo santykinės drėgmės, sluoksnio storio, ir džiuavimo sąlygų. Įprastai 50mm storio sluoksniu galima vaikščioti po 30 min., dengti grindų dangą - po 1-3 val., jei temperatūra džiuavimo metu yra bent jau +18°C, santykinė drėgmė apie 50% ir atitinkamos ventiliavimo sąlygos. Klojant grindų dangas, paviršiaus santykinė drėgmė turi atitikti galiojančius reikalavimus. Dėmesio! Esant intensyviai saulei, aukštai temperatūrai, stipriai ventiliacijai ir kitiems faktoriams, kurie galėtų pagreitinti džiuavimo procesą - paviršius turi būti apsaugotas nuo per greito džiuavimo. Nenaudoti drėgmės surinkėjų ir karšto oro ventiliatorių. Grindinį šildymą išjungti 28 dienoms ir įjungus šilumą didinti palaipsniui.

### SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Produkto sudėtyje yra cemento, tai gali dirginti. Venkite įkvėpti dulkių, naudokite veido apsaugą. Patekus produktui į akis - plaukite 15 min. ir kreipkitės pagalbos į medikus. Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite saugos duomenų lapą.

## TECHNINĖS SAVYBĖS

Klijuojanti medžiaga	Specialus cemento mišinys
Balastas	Smėlis max. 0,5 mm
Storis	0-50 mm
Paruošto skiedinio tinkamumas	10-15 min.
Galima vaikščioti	30-45 min.
Sukibimas su pagrindu	>0,5 MPa
Susitraukimas 28 d.	<0,5%
Valymas	Vanduo
Pakuotė	25 kg maišas
Saugojimas	6 mėn. sausoje, nedrėgnoje aplinkoje neatidarytoje pakuotėje
Dangų klijavimas	1-3 val. sluoksniui iki 50 mm arba kai santykinė drėgmė yra mažesnė už leistiną
Išėiga	1,5 kg/m <sup>2</sup> ir mm
Vandens kiekis	Nuolydžiui ir taisymui: 23% svorio, 0,23l/kg
Darbo temperatūra	+10°C - +25°C
Suspaudimo stipris	30 MPa

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

