

WOOD H180 CLASSIC-P

HIBRIDINIAI KLIJAI MEDINĖMS GRINDIMS

2020 m. lapkričio mėn. 18 d.

Duomenų lentelės Nr.: TDS02134

PRIVALUMAI JUMS

- Klijuoja iki 180 mm pločio medžio masyvo grindų lentas
- Stiprus galutinis sukibimas
- Greitas fiksavimas

NAUDOJIMAS

Bostik WOOD H180 CLASSIC-P yra aukštos kokybės, nuolat elastingi vieno komponento hibridiniai klijai, skirti klijuoti daugumos medienos tipų dangas, medienos segmentus, mozaikos plokštes, juostinį parketą, medines parketlentes ir iki 180 mm pločio medžio masyvo lentas.

Galima klijuoti ant betono, medžio, metalinių paviršių, keraminių plytelių ir anhidritinio išlyginamojo mišinio. Klijai netinkami klijuoti buko masyvą.

Taip pat tinka naudoti su šilto vandens grindų šildymo sistemomis, kuriose grindų paviršiaus temperatūra neviršija +27°C.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

Spalva	Smėlio
Forma	Vidutinio klampumo pasta
Specifinis tankis	Apie 1.4 – 1.6
Pagrindas	Hibridiniai polimerai
Produkto kodai	30616178 14kg (2x 7kg maišai) 30616266 17kg kibiras
Sandėliavimas / galiojimo laikas	Laikykite ir transportuokite saugiai vertikaliajame padėtyje. Įsitikinkite, kad dangtis yra saugus. Laikyti iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos originalioje, neatidarytoje pakuotėje, vėsioje, sausoje vietoje, temperatūroje nuo +10°C iki +30°C, saugant nuo tiesioginių saulės

spindulių. Saugoti nuo šalčio.

TIPINIAI EKSPLOATACINIAI DUOMENYS (APYTIKSLIAI)

Darbinė temperatūra	Nuo +10°C iki +30°C
Sąnaudos	Nuo 1,0 kg iki 1,4 kg/m ² (priklauso nuo naudojamos mentelės, grindų paviršiaus lygumo ir dengimo technikos)
Atviras laikas	40 minučių (priklauso nuo džiūvimo sąlygų)
Džiūvimo laikas	Vaikščioti galima maždaug po 24 valandų Šlifuoti ir lakuoti maždaug po 48 valandų (priklauso nuo džiūvimo sąlygų)
LOJ emisijos	Labai mažos, sertifikuota EC1
Valymas	Įrankius ir įrangą iš karto po naudojimo valykite vaitspiritu. Neleiskite sukietėti, nedelsdami pašalinkite klijų perteklių, nubraukdami, tada nuvalykite vaitspiritu sudrėkinta šluoste. Sukietėjusius klijus galima pašalinti tik mechaniškai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

SVARBU: Prieš naudodami Bostik WOOD H180 CLASSIC-P, peržiūrėkite atitinkamą sveikatos ir saugos duomenų lapą, kurį rasite adresu www.bostik.com/uk.

Visi montavimo etapai turi atitikti naujausius šių standartų leidimus:

- BS 8102 Pastatų apsaugos nuo žemės nuo vandens praktikos kodeksas.

- BS 8201 Medinių grindų, medienos produktų ir medienos plokščių gaminių praktikos kodeksas.

PARUOŠIMAS

Pagrindas:

1. Užtikrinkite, kad grindys būtų švarios, tvirtos, sausos ir be teršalų, galinčių trukdyti sukibimui.
2. Grindys turi būti išbandytos pagal statybos standartus, naudojant tinkamai sukalibruotą ir izoliuotą higrometrą. Esamos grindys turi turėti nepažeistą pagrindą DPM.
3. 65 % arba mažesnis santykinis drėgmės rodiklis patvirtina, kad grindys pakankamai išdžiūvo. Jei tai nepasiekta, būtina naudoti Bostik Moisture Suppressant arba paviršiaus DPM, kad būtų sumažinta likutinė drėgmė. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su technine tarnyba.
4. Užtikrinkite, kad mediena būtų aklimatizuota pagal gamintojo instrukcijas aplinkoje, kurioje ji turi būti klojama. Visada palikite išsiplėtimo tarpą aplink bet kokius perimetrus ar kolonas, kad suklijuota mediena galėtų natūraliai judėti. Laikykite gamintojo nurodymų dėl išsiplėtimo tarpų ant didelių grindų plotų ir dėl išsiplėtimo tarpų įrengimo prie durų arba ten, kur yra slenksčiai.
5. Jei bet kuriai pagrindo vietai reikia vietinio remonto, naudokite Bostik remontinį mišinį.
6. Pagrindui, kuris nėra pakankamai lygus arba reikalauja aukščio išlyginimo, kad būtų galima klijuoti konkrečią grindų dangą, rekomenduojama naudoti tinkamą Bostik grunto ir išlyginamojo mišinio sistemą. Norėdami gauti patarimų dėl konkrečių gaminių ir grindų, kreipkitės į techninę tarnybą.
7. Gruntavimas nereikalingas.
8. Prieš tepdami bet kokius kljus, įsitikinkite, kad pagrindas yra sausas ir be dulkių.

Grandinio šildymo sistemos:

9. Grandinio šildymo sistemos turi būti išjungtos 48 valandas prieš montavimą. Įdiegę palaukite 7 dienas ir tik tada palaipsniui įjunkite grindų šildymą

TAIKYMAS

10. Užtikrinkite gerą bendrą medienos ir pagrindo kontaktą. Kljus braukdami 60° kampu tinkama dantyta mentele paskirstykite ant grindų.
11. Prispauskite medienos elementą prie klijų, kol jie dar drėgni. Tepkite tik tokį plotą, kurį suklijuosite per 40 minučių.
12. Tvirtai paspauskite, kad užtikrintumėte gerą bendrą kontaktą. Jei reikia, naudokite sunkius daiktus, kad mediena tvirtai laikytųsi klijų džiūvi-

mo metu.

13. Išlinkusias grindų lentas reikia prispausti, kol klijai visiškai sukietės.
14. Naudodami pleištus, palikite 8 mm tarpus prie sienų. Po montavimo iš karto nuimkite pleištus.
15. Per suklijuota mediena vaikščioti galima ne anksčiau kaip po 24 valandų. Palikite suklijuotą medieną 48 valandas prieš šlifavimą ir lakavimą.

VALYMAS

16. Įrankius iš karto po naudojimo nuvalykite vaitspiritu.
17. Neleiskite sukietėti, nedelsdami pašalinkite klijų perteklių nubraukdami, tada nuvalykite vaitspiritu sudrėkinta šluoste (pirmiausia visada patikrinkite spalvos atsparumą mažame bandymo plote). Sukietėjusius kljus galima pašalinti tik mechaniškai.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Dėl bet kokios neaprašytos taikymo srities, susisiekite su Bostik partneriu Lietuvoje UAB „Bonderus“ telefonu +370 5 250 5489, kad gautumėte patarimų. Rekomendacijos ir pasiūlymai yra tik orientaciniai, nes naudojimo sąlygos visiškai nepriklauso nuo mūsų. Sveikatos ir saugos instrukcijas, pirmosios pagalbos priemones ir išsiliejimo bei šalinimo instrukcijas rasite Bostik WOOD H180 CLASSIC-P saugos duomenų lape adresu www.bostik.com/uk.

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489
Mob. tel. +370 652 10059
info@bonderus.lt
www.bonderus.lt



