

WOOD H550 ECO PLUS

AUKŠTOS KOKYBĖS KLIJAI VISŲ MEDIENOS RŪŠIŲ PARKETUI

PRIVALUMAI

- Labai didelis pradinis sukibimas
- Visų rūšių medienai ir parketui
- Greitai sukietėja
- Tinka neįgeriantiems paviršiams
- Draugiškas apkinkai: itin mažos emisijos, be ftalatų, sertifikuotas EC1+
- Pakuojamas 7kg maišuose – patogiu naudoti

PRODUKTO IŠSKIRTINUMAS

WOOD H550 ECO PLUS yra elastingi vieno komponento klijai, pagaminti naudojant naujausią „Axios™ Tri-linking™“ technologiją, skirtą visų tipų parketui klijuoti ant įgeriančių ir nelaidžių paviršių.

TAIKYMO SRITIS

- Nepadengtam ar gamykliškai padengtam parketui bet kokio ilgio ir storio
- Medžio masyvo lentoms iki 200mm pločio ir 23mm storio
- Mozaikiniam parketui
- Grindų plokštėms (šlifuotiems, medžio drožlių ir faneros plokštėms)
- Idealiai tinka egzotinėms medžio rūšims

WOOD H550 ECO PLUS atitinka elastinių parketo klijų šlyties stiprumo reikalavimus pagal DIN EN 14293 ir ISO 17178. Tinka visiems pagrindams, tokiems kaip betonai, medis, metalas, senų plytelių grindys, cemento ir anhidrito lyginamieji mišiniai.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagal DIN 18356 reikalavimus pagrindas turi būti lygus, sausas, švarus, be įtrūkimų, atsparus tempimui ir gniuždymui, o prireikus - profesionaliai paruoštas ir atitikti parketo gamintojo technines specifikacijas.



Cementinis lygiamasis mišinys (tiesioginis klijavimas)

Šlifukite cemento lyginamąjį mišinį ir pramoniniu dulkių siurbliu kruopščiai nusiurbkite. Nenaudokite grunto.

Anhidritinis lygiamasis mišinys (tiesioginis klijavimas)

Šlifukite lyginamąjį mišinį pagal galiojančius standartus ir kruopščiai nusiurbkite jį pramoniniu dulkių siurbliu. Nenaudokite grunto.

APDOROJIMAS

Prieš naudojimą leiskite pakuotės turiniui sušilti iki kambario temperatūros. WOOD H550 ECO PLUS tolygiai paskleiskite ant pagrindo dantyta mentele. Dėkite parketo lentas ant klijų ir kruopščiai prispauskite, kad būtų užtikrintas 100% klijų patekimas ant lentos apatinės dalies. Palikite maždaug 10 mm plėtimosi tarpelį tarp sienų ir parketo. Dar kartą prispauskite parketą kas 10–15 m². Įrengimo metu medienos drėgnumas turi būti nuo 7% iki 11% (pagal EN 13226-13227). Santykinis oro drėgnumas turi būti nuo 45% iki 65% prieš klijuojant parketą, klijavimo metu ir po jo.

VALYMAS

Nesustingusius kljus galima valyti acetonu, susustingusius kljus galima nuvalyti tik mechaniškai.

SAUGOJIMAS

12 mėn. sandarioje originalioje pakuotėje, vėsioje ir sausoje vietoje.

SAUGA

Naudojimo metu laikykitės bendros darbo higienos ir naudokite būtinas AAP. Papildomos informacijos ieškokite ant pakuotės ir saugos duomenų lape.

Saugos duomenų lapą galite atsisiųsti adresu bostikdsd.thewerco.com.

PAKUOTĖ

| Pakavimas | Kodas | Barkodas |
|----------------------------------|----------|---------------|
| 14 kg kibiras – 2 x 7 kg maišais | 30615803 | 4008373130870 |
| 17 kg kibiras | 30615787 | 4008373130863 |

Visos vertės gaunamos normaliomis sąlygomis; 20 ° C ir 65% SOD.

| TECHNINĖS SAVYBĖS | |
|--------------------------------------|---|
| Klijų tipas | elastingi vieno komponento klijai, pagrįsti „Axios™ Tri-linking™“ technologija |
| Spalva | ruda |
| Klampa | optimali darbui |
| Specifinis svoris | 1,65 g/cm ³ |
| Darbinis laikas | apie 25 min. |
| Rekomenduojamos mentelės | B11-B12-B15 |
| Sąnaudos | B11: 900 - 1100 g/m ³ B12: 1000 - 1200 g/m ³ B15: 1100 - 1300 g/m ³ arba priklausomai nuo pagrindo / parketo tipo |
| Apdorojimo sąlygos | Geriausia nuo +18°C iki +23°C; pagrindo temperatūra min. +15°C., oro temperatūra min. +18°C. Ne daugiau kaip 65% santykinė oro drėgmė. |
| Galima lipti | po 12 val. |
| Šlifavimas ir tolesnė apdaila | Po maždaug 24–48 valandų, priklausomai nuo parketo rūšies ir pagrindo įgeriamumo |
| Tinka grindų šildymui | Taip |
| GEV EMIKODAS | EC 1 R PLUS – itin mažos emisijos |
| Blue Angel | RAL UZ 113 |
| GISKODAS | RS10 |

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

