



# P590

## SEAL'N'FLEX ONE PLUS ŽEMO MODULIO ELASTINGAS POLIURETANO HERMETIKAS

### TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

#### PRIVALUMAI

- Itin elastingas, > 1000% pailgėjimas iki trūkio
- Kietėjant nesusidaro burbulai
- Puikus sukibimas su porėtais paviršiais be grunto
- Visiškai atsparus UV spinduliams
- Be signalinių ženklų etiketėje

#### PRODUKTO APRAŠYMAS

**Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS** yra naujos kartos vienkomponentis žemo modulio profesionalus, aukštos kokybės, patvarus poliuretano hermetikas, kuris kietėja veikiamas drėgmės ir sudaro patvarų, elastingą sandariklį be burbuliukų.

#### TAIKYMO SRITIS

**Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS** yra sukurtas kaip aukštos kokybės hermetikas, skirtas visų rūšių jungiamosioms ir deformacinėms siūlėms su daugeliu įprastų statybinių medžiagų, tokių kaip betonas, medis, metalas, aluminio ir PVC rėmai, mūras ir net natūralus akmuo, granitas ir marmuras.

#### NAUDOJIMO NURODYMAI

Tinkamų matmenų jungtis gali absorbuoti statybinių medžiagų judėjimą. Jungties gylis visada turi atitikti rekomenduojamą proporciją su jungties pločiu. Bendra taisyklė yra - jungties gylio ir jungties pločio proporcija, kai jungties plotis iki 10 mm, santykiu 1:1, mažiausiai 5 mm pločio ir gylio. Jungčių, platesnių kaip 10 mm, gylis yra plotis, padalytas iš 3, ir pridėjus 6 mm.



#### TECHNINIAI DUOMENYS

100% modulinis	ISO 8339	0,30 N/mm <sup>2</sup>
Taikymo norma		90 g/ml
Naudojimo temperatūra		Nuo +5°C iki +40°C
Bazė		Naujos kartos PU
Kietėjimo laikas	@ +23°C/50% RH	3 mm/24 val.
Tankis	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Pailgėjimas iki trūkimo	ISO 8339	> 1000%
Jungties judėjimas		25%
Shore A Kietumas	DIN 53505	20
Plėvelės formavimasis	DBTM 10.00	90 min. @ +23°C/50% RH
Atsparumas temperatūrai		Nuo -30°C iki +80°C
Tempiamasis stipris	ISO 8339	1,20 N/mm <sup>2</sup>

Šios vertės yra tipinės savybės ir gali skirtis +/-3%

#### APRIBOJIMAI

- Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštiems plastikams, neopreno ir bituminiams paviršiams
- Netinka kartu su chloridais (baseinai)
- Nedidelis pageltimas gali atsirasti, kai baltos spalvos hermetikas yra veikiamas ultravioletinių spindulių

## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR APDAILA

Naudojimo temperatūra nuo + 5°C iki + 40°C (taikoma aplinkai ir paviršiams). Visi paviršiai turi būti kieti, švarūs, sausi, be riebalų ir dulkių. Jei reikia, paviršius nuvalykite su **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS** puikiai prilimpa nenaudojant grunto prie daugumos ne porėtų paviršių. Porėtus paviršius rekomenduojama apdoroti **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER** gruntu. Prieš naudojimą visada patikrinkite sukibimą. Naudokite **Bostik T500 FINISHING SOAP**, kad išlygintumėte siūlę.

## DAŽYMAS

**Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS** yra dažomas vandens pagrindo ir dauguma 2 komponentų dažų. Sintetiniai dažai gali išdžiūti lėčiau. Rekomenduojame prieš naudojimą išbandyti suderinamumą su dažais. Jei **Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS** yra uždažomas (nebūtina), rekomenduojame prieš naudojimą šiek tiek pašiaušti hermetiką ir jungiamuosius paviršius su Scotch-Brite. Norint gauti geriausius rezultatus, rekomenduojame dažyti praėjus kelioms dienoms po užtepimo.

## VALYMAS

Nesukietėjusių medžiagų ir įrankius galima valyti naudojant **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Sukietėjusių medžiagų galima pašalinti tik mechaniškai. Rankas galima valyti **Bostik T150 VALYMO SERVETĖLĖMIS**.

## SPALVA (-OS)

- Balta
- Balkšva
- Šviesiai pilka
- Vidutiniškai pilka
- Tamsiai pilka
- Juoda

## PAKAVIMAS

- 300 ml kartridžas, 12 dėžėje
- 600 ml dešra, 20 dėžėje

Produktų specifikacijas rasite internetiniame produkto informacijos puslapyje

Visa šiame dokumente ir visuose kituose mūsų leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikiama informacija yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi ir yra išimtinė (intelektinė) "Bostik" nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti kopijuojama, rodoma trečiosioms šalims, atgaminama, viešai skelbiama ar kitaip naudojama be raštiško "Bostik" sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra orientacinio pobūdžio ir nėra išsami. "Bostik" neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šio dokumento (redakcinio pobūdžio) klaidų, neišsamumo ir (arba) neteisingumo. Tai apima, bet neapsiriboja, neišsamumą ir (arba) neteisingumą, atsiradusį dėl technologinių pokyčių arba bet kokių tyrimų, atliktų nuo šio dokumento paskelbimo dienos iki gaminio įsigijimo dienos. "Bostik" pasilieka teisę keisti šio dokumento formuluotes. "Bostik" negali būti laikoma atsakinga už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, padarytą naudojant šiame dokumente pavaizduotą (-us) gaminį (-ius). Naudotojas, prieš pradėdamas naudoti gaminį, privalo perskaityti ir suprasti šiame dokumente ir kituose su gaminiais susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją. Naudotojas yra atsakingas už visų reikiamų bandymų atlikimą, kad įsitikintų, jog gaminys yra tinkamas naudoti pagal paskirtį. Mes neturime jokios įtakos tam, kokių būdu gaminys yra naudojamas, ir (arba) jokioms aplinkybėms, susijusioms su įvykiais, įvykstančiais sandėliavimo ar transportavimo metu, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą. Visi pristatymai vykdomi tik pagal mūsų bendrąsias sąlygas, kurios buvo pateiktos Nyderlandų prekybos rūmams

Bostik S.A  
420 rue d'Estienne d'Orves, 92700, Colombes, France  
Tel.: +31 (0)162 491 000  
www.bostik.com

## GALIOJIMO LAIKAS

Neatidarytoje originalioje pakuotėje nuo + 5°C iki + 25°C, galiojimo laikas yra iki 15 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant sausoje vietoje

## SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudojant, reikia perskaityti produkto saugos duomenų lapę pateiktą informaciją ir ją įsidėmėti. Saugos duomenų lapai pateikiami paprašius ir apsilankius interneto svetainėse.

## SERTIFIKATAI

- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- SNJF F25E
- A+ Prancūzijos LOJ reglamentas

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

