



N725 SUPERGRIP

TEKNISK DATABLAD

Version: 2021-11-09

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik N725 Supergrip Sponplatelim er et løsemiddelbasert monteringslim spesielt beregnet for liming av sponplater i not og fjær, og sponplater til bjelkelag i kombinasjon med skruer eller spiker. Oppfyller innholdskravet til BREEAM NOR A20-listen.

BRUKSOMRÅDER

Bostik N725 Supergrip Sponplatelim er lett å påføre helt ned til -15°C og kan brukes både ute og inne. Limet oppfyller utvalgte krav definert i APA (The Engineered Wood Association) testmetode AFG-01/ ASTM D3498.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Monteringen må utføres med henvisning til Norsk Treteknisk

Instituttets anbefaling for montering av gulvplater på bjelkelag

(Treteknisk.no): A.Liming av sponplater til bjelkelag 1.Sørg for at det ikke er flytende vann, is eller snø på bjelkene.(bjelkelag kan være fuktig ved bruk av N725) 2.Påfør limet i to strenger på hver bjelke med en tykkelse 4 mm. 3.Monter platene i løpet av 5-15 minutter. B.Liming av not og fjær på sponplater. 1.Legg en streng både på not og fjær med tykkelse 4 mm. 2.Trykk platen sammen umiddelbart eller i løpet av få minutter. Platene skal legges så tett sammen at limet flyter opp i skjøten. Dermed blir skjøten helt tett og beskytter mot fukt. Overflødig lim i skjøten slipes vekk om nødvendig før belegning. Dette er viktig for å forhindre misfarging av følsomme PVC-belegg. 3.Kompletter med skruer i henhold til materialeleverandørens anvisninger. 4.Kontroller alltid fuktinnholdet i sponplatene før du legger tepper/belegg. Dermed unngår man blæredannelse på belegg som resultat av kryp og uttørking av platene. Limet oppfyller utvalgte krav definert i APA (The Engineered Wood Association) testmetode AFG-01/ ASTM D3498 og A20-listen i henhold til BREEAM NOR.

MILJØ OG HELSE

Produktet er brennbart og farlig. Bruk forutsetter effektiv ventilasjon og egnet åndedrettsvern. Se produktets datablad for mer informasjon.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBEKRIVELSE

Egenskaper før påføring:	
Påføringsverktøy	Hånd- eller trykkluftsprøyte
Bindemiddel:	Syntetisk gummi.
Brannfarlig	Ja
Tetthet	1,27 kg/lit
Lagring	1 år ved +10 til +20 C i uåpnet forpakning
Limtyp	1-komponent lim for liming av streng
Løsemiddel	Alifatiske og aromatiske løsemiddel
Rengjøringsmiddel	Bostik Thinner
Tørrhet	66-70 vekt-%
Egenskaper etter påføring:	
Aldringsbestandighet	Veldig god
Farge	Beige
Fuktbestandighet	Veldig god
Styrkevekst	Suksessivt under 30 dager og ved uttørring av fuktig materiale
Konsistens:	Tiksotropisk
Skjærfasthet	ca. 130 N/cm2 mot sponplater
Limforbruk	Limstreng 4 mm 60 lpm/liter eller 1 liter/8 kvm gulv
Temperaturbestandighet	-40 C til +95 C

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

