

BOTTNINGSLIST

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRODUKTO APRAŠYMAS

Bostik apvalus PE profilis – tarpas statybinių siūlių sandarinimui, pagamintas iš uždarytų porų polietileno putų. Gaminamas šių diametrų: 6, 10, 13, 16, 20, 24, 30, 35, 40 ir 50 mm. Profilis yra atsparus alkoholiui ir daugeliui chemikalų. Uždarytų porų struktūra žymiai sumažina drėgmės įgeriamumą. Profilis turi labai geras šilumos izoliacijos savybes, o tai suteikia mažesnius šilumos nuostolius jungtyje ir prisideda prie ilgo sausos jungties tarnavimo laiko.

NAUDOJIMO SRITIS

Bostik profilis skirtas naudoti kaip pagrindo medžiaga (kontroliuojamas sandariklio gylis) ir slydimo profilis judančiose statybinėse jungtyse, padeda išvengti tripusio sukibimo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Jungtis turi būti suprojektuota taip, kad didžiausias gylis būtų kontaktiniuose paviršiuose, o mažiausias – viduryje. Norint gauti tokią jungtį, naudojamas apskrito skerspjūvio PE profilis – tarpas. Jo matmenys parenkami, kad tvirtai laikytųsi ir neslydinėtų kai tepamas sandariklis. Tinkamas orientacinis dydis yra mažiausiai 2 mm didesnis už siūlės plotį. PE profilis – tarpas dedamas tinkamame jungties gylyje. Negalima naudoti įrankių aštriais kraštais, nes tai gali sugadinti profilį. Būtina, kad profilis užtikrintų kuo didesnę sandarumą, taip pat negalima jo sprauti taip, kad išsitemptų. Jei profilis įdedamas ištemptas, po kurio laiko jis gali susitraukti.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Produkto tipas	Apvalus pūsto polietileno profilis su visiškai uždaromis poromis
Spalva	Pilka
Atsparumas senėjimui	Labai geras
Cheminis atsparumas	Atsparus alkoholiui ir daugumai chemikalų
Šilumos laidumas	0,036-0,045 W/°C m², esant 10 °C temperatūrai (DIN 52 612)
Vandens absorbcija	<1 % tūrio pagal DIN 52459
Tankis	22 kg/m³ (DIN 53 420)
Tempiamasis stipris	0,4 N/mm² (DIN 53 571)
Atsparumo ugniai klasė	Euroklasė E (EN 13501-1)
Atsparumas gniuždymui	0,11 N/mm² esant 50% suspaudimui (DIN 53 577)
Tūrio atsistatymas	97%

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

