



BOSTIK

P985

SEAL'N'FLEX SELF LEVELING

Aukštos kokybės savaime išsilyginantis hermetikas

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRIVALUMAI

- Savaime išsilyginantis, pilamas
- Skirtas naudoti esant nuolydžiui iki 4 %
- Vienas komponentas, paruoštas naudoti
- Kietėjimas be burbuliukų
- Puikus sukibimas su dauguma statybinių medžiagų
- Atsparus daugumai cheminių medžiagų ir aviaciniam kurui
- Didelis patvarumas, nuolat elastingas, tinka eismo zonoms

PRODUKTO APRAŠYMAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX SAVAIME IŠSILYGINANTIS

yra patvarus elastingas savaime išsilyginantis poliuretano hermetikas, skirtas grindų jungtims.

TAIKYMO SRITYS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX SELF-LEVELING buvo specialiai sukurtas grindų siūlėms sandarinti, pjautinėms deformacinėms siūlėms grindų pramonėje, vidinių ir išorinių keraminių grindų siūlėms, automobilių stovėjimo aikštelių, garažų, stogų, terasų, balkonų, šaligatvių, pėsčiųjų takų siūlėms, aktyvių horizontalių paviršių įtrūkimų užtaisymui, dilatacinėms siūlėms tarp terasų/fasadų ir sienų bei vandeniui nelaidžioms metalinių konstrukcijų siūlėms. Geras atsparumas vandeniui, druskingam vandeniui, riebalams, buitiniams plovikliams, daugumai cheminių medžiagų, aviaciniams degalams, UV spinduliams, oro sąlygų svyravimams, trinčiai ir įdubimams.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Tinkamų matmenų jungtis gali absorbuoti statybinių medžiagų judėjimą. Jungties gylis visada turi atitikti rekomenduojamą proporciją su jungties pločiu. Bendra taisyklė yra - jungties gylis ir jungties pločio proporcija, kai jungties plotis iki 10 mm, santykiu 1:1, mažiausiai 5 mm pločio ir gylis. Jungčių, platesnių kaip 10 mm, gylis yra plotis, padalytas iš 3, ir pridėjus 6 mm. Dėl specialaus taikymo kreipkitės pagalbos į mūsų vietinį techninį skyrį.



TECHNINIAI DUOMENYS

100% modulis	ISO 37	0,45 N/mm ²
Naudojimo norma	Ø4 mm/3 baras	500 g/min
Naudojimo temperatūra		Nuo +5°C iki +40°C
Bazė		Poliuretano
Kietėjimo laikas	@ +23°C/50% RH	3 mm/24 valandos
Tankis	ISO 1183-1	1,35 g/ml
Pailgėjimas iki trūkimo	ISO 37	1000%
Siūlės judėjimas	ASTM C719	35%
Kietumas pagal A Shore	ISO 868	25
Plėvelės susiformavimas		90 min. @ +23°C/50% RH
Atsparumas temperatūrai		nuo -30°C iki +80°C
Tempiamasis stipris	ISO 37	1,9 N/mm ²

Šios vertės yra tipiškos savybės ir gali skirtis +/-3%

APRIBOJIMAI

- Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštiesiems plastikams, neoprenui ir bituminiams pagrindams
- Netinka kartu su chloridais (baseiniais)
- Nedidelis pageltimas gali atsirasti, kai baltas sandariklis yra veikiamas ultravioletinių spindulių

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS IR APDAILA

Naudojimo temperatūra nuo + 5°C iki + 40°C (taikoma aplinkai ir paviršiams). Visi pagrindai turi būti kieti, švarūs, sausi, be riebalų ir dulkių. Nuvalykite pagrindus

su **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik P985 SEAL'N'FLEX SELF-LEVELING** puikiai prilimpa, nenaudojant grunto prie daugumos porėtų pagrindų. Neporėti paviršiai turi būti iš anksto apdoroti **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Prieš tepdami visada patikrinkite sukibimą.

VALYMAS

Neapdorotą medžiagą ir įrankius galima valyti naudojant **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Sukietėjusią medžiagą galima pašalinti tik mechaniškai. Rankas galima valyti **Bostik T150 VALYMO SERVETĖLĖMS**.

SPALVA (-os)

- Betono pilka

PAKAVIMAS

- 300 ml tūbelė, po 12 dėžėje
- 600 ml dešra, po 12 dėžėje

SAUGOJIMO LAIKAS

Neatidarytoje originalioje pakuotėje nuo + 5 °C iki + 25 °C tinkamumo laikas yra iki 15 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant sausoje vietoje.

SVEIKATA IR SAUGA

Gaminio saugos duomenų lapas turi būti perskaitytas ir suprastas prieš naudojimą. Juos galima gauti paprašius ir www.bostik.com.

SERTIFIKATAI

- A+ Prancūzijos LOJ reglamentas
- ASTM C 920 C35, S, P, NT, T1, M
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- ISEGA

Visa šiame dokumente ir visuose kituose mūsų leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi ir yra išskirtinė (intelektinė) "Bostik" nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti kopijuojama, rodoma trečiosioms šalims, atgaminama, viešai skelbiama ar kitaip naudojama be raštiško Bostik sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra orientacinė ir neišsami. "Bostik" neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl (redakcinių) klaidų, šio dokumento neišsamumo ir (arba) neteisingumo. Tai apima, be kita ko, neišsamumą ir (arba) neteisingumą dėl technologinių pokyčių ar bet kokių tyrimų, atliktų nuo šio dokumento paskelbimo dienos iki produkto įsigijimo dienos. "Bostik" pasilieka teisę keisti šio dokumento formulotę. "Bostik" negali būti laikoma atsakinga už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šiame dokumente pavaizduoto (-ų) produkto (-ų) naudojimo. Prieš naudodamas gaminį, vartotojas turi perskaityti ir suprasti šiame dokumente pateiktą informaciją ir kitus su gaminiais susijusius dokumentus. Naudotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad įsitikintų, jog gaminys yra tinkamas naudoti pagal paskirtį. Mes neturime jokios įtakos tam, kokiu būdu produktas yra naudojamas ir (arba) kokios nors aplinkybės, susijusios su įvykiais, įvykusiais saugojimo ar transportavimo metu, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už žalą. Visi pristatymai atliekami tik pagal mūsų bendrąsias sąlygas, kurios buvo pateiktos Olandijos prekybos rūmams

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt
www.bonderus.lt



Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel. +31 (0)162 491 000 www.bostik.com