H785

HIGH TACK

YPATINGAI STIPRŪS MOMENTINIO SUKIBIMO KLIJAI

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRIVALUMAI

- Ypač didelis pradinis sukibimas
- Didelis stiprumas
- Sudėtyje nėra izocianatų ir tirpiklių
- Visada elastingi
- Neutralus stingimas
- Atsparūs drėgmei ir atmosferos poveikiui
- Idealiai sukimba be jokio grunto net ir su drėgnais paviršiais



GAMINIO APRAŠYMAS

Bostik H785 HIGH TACK Yra profesionalūs hibridiniai klijai, pasižymintys itin dideliu pradiniu sukibimu. Bostik H785 HIGH TACK atitinka BREEAM specifikacijas, nurodytas skyriuje "Sveikata ir gerovė", Hea 02 Patalpų oro kokybė, dėl lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisijos lygio (produktai).

PRITAIKYMAS

Bostik H785 HIGH TACK buvo specialiai sukurti kaip universalūs didelio sukibimo ir didelio stiprumo klijai, skirti klijuoti daugelį statybinių medžiagų, pavyzdžiui, akmenį, betoną, veidrodžius, stiklą, gipso kartono plokštes, poliuretaną, PVC, kietąjį plastiką, emalį, keramiką, varį, švinį, cinką, alavą, aliuminį, metalus, lydinius, nerūdijantį plieną, HPL ir cemento pluošto plokštes (*) bei medieną.

* plokščių klijavimui Bostik siūlo **H970 PANELTACK MM**, **H975 PANELTACK HM** ir **S970 ROCKPANEL S**.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Tepkite klijus su pateikiamu V formos antgaliu "vėdinamuoju būdu" vertikaliomis juostomis 20-40 cm atstumu tarp juostų. Pridėkite medžiagą į vietą ir stipriai prispauskite, kad tarp medžiagos ir paviršiaus būtų mažiausiai 2-3 mm storio klijų sluoksnis. Netepkite klijų taškeliais! Dėl didelio pradinio sukibimo klijams kietėjant paprastai nereikia jokios atramos. Dėl papildomų klausimų kreipkitės į mūsų techninį skyrių.

TECHNINIAI DUOMENYS		
100% modulus	DIN 53504 S2	1,39 N/mm²
Naudojimo norma	@ Ø 2,5 mm/6,3 bar	20 g/min
Naudojimo temperatūra		+5°C iki + 40°C
Pagrindinė medžiaga		Hibridinė
Kietėjimo laikas	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 val
Tankis	ISO 1183-1	1,57 g/ml
Pailgėjimas lūžio metu	DIN 53504 S2	335%
Srautas	ISO 7390	< 2 mm
Atsparumas šalčiui transportuojanr		Up to - 15°C
Shore A kietumas	DIN 53505	55
Plėvelės formavimasis	DBTM 10.00	15 min. @ +23°C/50% RH
Atsparumas temperatūrai		-40°C iki +90°C
Tempimo stipris	DIN 53504 S2	2,2 N/mm²

Šios vertės yra tipinės savybės ir gali skirtis +/-3 %

APRIBOJIMAI

- Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštiems plastikams, neoprenui ir bituminiams pagrindams
- Netinka nuolatiniam vandens poveikiui
- Netinka paslankioms siūlėms

PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS

Naudojimo temperatūra nuo + 5 °C iki + 40 °C (priklauso nuo aplinkos ir pagrindo). Dėl Bostik H785 HIGH TACK struktūros rekomenduojame naudoti profesionalų sandarinimo pistoletą su tinkama transmisija kartu su V formos antgaliu. Visi pagrindai turi būti tvirti, švarūs, be riebalų ir dulkių. Bostik H785 HIGH TACK puikiai prilimpa nenaudojant grunto prie daugumos neporėtų pagrindų. Prieš naudodami visada išbandykite sukibimą.

VALYMAS

Nesukietėjusią medžiagą ir įrankius galima valyti naudojant universalius valiklius. Sukietėjusią medžiagą galima pašalinti tik mechaniškai. Rankas galima valyti naudojant valomąsias šluostes.

SPALVA

- Balta

PAKUOTĖ

- 290 ml tūbelė, 12 dėžėje

SAUGOJIMO LAIKAS

Neatidarytoje originalioje pakuotėje nuo + 5°C iki + 25°C, laikymo trukmė iki 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant sausoje vietoje.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudojant būtina perskaityti ir suprasti produkto saugos duomenų lapą. Juos galima gauti paprašius ir adresu www.bostik.com

SERTIFIKATAI

- Emicode EC1 Plus
- M1
- A+ French VOC Regulation

BREEAM

BREEAM yra pasaulyje pirmaujantis tvarumo vertinimo metodas, taikomas bendrojo planavimo projektams, infrastruktūrai ir pastatams. Šiuo metodu pripažįstama ir atspindima efektyvesnio turto vertė per visą užstatytos aplinkos gyvavimo ciklą, pradedant nauja statyba ir baigiant naudojimu bei atnaujinimu.

Bostik palaiko tarptautinę BREEAM schemą ir gali pateikti nepriklausomos trečiosios šalies sertifikatus, kaip ir šio gaminio **Bostik H785 HIGH TACK** atveju. Dėl EC1 Plus "Bostik" gali pateikti reikiamą "įrodymą", atitinkamai Hea 02 Patalpų oro kokybė, susijusį su lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisijos lygiu.

Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) esanti informacija yra grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi; ši informacija yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ įmonės nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti nukopijuota, parodyta tretiesiems asmenims, atgaminta, visuotinai paskelbta ar kitaip panaudota be raštiško „Bostik“ įmonės sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra nurodomojo pobūdžio ir nėra išsami. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl (redakcijos) klaidų, šio dokumento neišsamumo arba netikslumo. Be kitko, tai liečią neišsamumą arba netikslumą, atsiradusių dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių po šio dokumento paskelbimo, tačiau prieš įsigijus prekę. „Bostik“ pasilieka teisę keisti šio dokumento redakciją. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl šiame dokumente pavaizduotos (-ų) prekės (-ių) naudojimo. Prieš panaudodamas prekę, vartotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame dokumente ir kituose su šiais gaminiais susijusiuose dokumentuose pakeiktą informaciją. Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad įsitikintų, jog gaminys tinka numatytam naudojimui. Mes niekaip negalime įtakoti prekės naudojimo būdo ar aplinkybių, įvykstančiu saugojant ir gabenant prekę, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už jokią žalą. Visos prekės yra pristatomos tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, registruotų Nyderlandų prekybos rūmuose.

UAB „Bonderus“
Prūsų g. 10 • LT-02152 Vilnius
Tel.: +370 5 250 5489 www.bonderus.lt

BOSTIK TECHNINIS PALAIKYMAS

El.paštas pasiteiravimui
info@bonderus.lt

Tel. pasiteiravimui
+370 5 250 5489