H750

SEAL'N'BOND PREMIUM

DĖMIŲ NEPALIEKANTIS AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS UNIVERSALUS HIBRIDINIS SANDARIKLIS IR KLIJAI

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PRIVALUMAI

- Tvarus, be ftalatų
- Universalus aukščiausios kokybės sandariklis ir klijai
- Dėmių nepaliekanti sudėtis, tinka natūraliam akmeniui
- Be tirpiklių ir izocianatų
- Puikus sukibimas be grunto su dauguma pagrindų
- Nuolat elastingas
- Saugus sąlyčiui su maistu

PRODUKTO APRAŠYMAS

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM – profesionalus dėmių nepaliekantis universalus sandariklis ir klijai, pasižymintys dideliu stiprumu. **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** atitinka BREEAM reikalavimus, nurodytus skyriuje „Health and Wellbeing", Hea 02 Vidaus oro kokybė, dėl lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisijos lygių (produktams).

PASKIRTIS

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM specialiai sukurtas ilgaamžių elastingų deformacinių siūlių sandarinimui sanitarinėse patalpose, pavyzdžiui, virtuvėse, vonios kambariuose, dušuose, bei pramoninėse srityse.

NAUDOJIMAS

Tinkamų matmenų siūlė geba kompensuoti statybinių medžiagų judėjimą. Siūlės gylis visada turi būti teisingai suderintas su siūlės pločiu. Bendra taisyklė: siūlėms iki 10 mm pločio gylio ir pločio santykis yra 1:1, mažiausiai 5 mm pločio ir gylio. Platesnėms nei 10 mm siūlėms gylis lygus pločiui, padalytam iš 3, pridėjus 6 mm.



TECHNINIAI DUOMENYS

100 % modulis	DIN 53504 S2	1,90–2,10 N/mm²
Naudojimo temperatūra		nuo +5°C iki +40°C
Bazė		Hibridinė
Kietėjimo greitis	esant +23°C / 50 % SD	3 mm per 24 val.
Tankis	ISO 1183-1	1,48–1,52 g/ml
Pailgėjimas iki trūkimo	DIN 53504 S2	400–500 %
Nutekėjimas	ISO 7390	< 2 mm
Shore A kietumas	DIN 53505, 3 s	55–65
Plėvelės susidarymas	DBTM 16	8–10 min. esant +23°C / 50 % SD
Atsparumas temperatūrai		nuo -40°C iki +120°C [Laikinas aukštos temperatūros poveikis – ne ilgiau kaip 6 val.]
Tempiamasis stipris	DIN 53504 S2	4,0–4,1 N/mm²

Šios reikšmės yra tipinės savybės ir gali kisti ±3 %

APRIBOJIMAI

- Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštiems plastikams, neoprenui ir bituminiams pagrindams.
- Netinka naudoti kartu su chloridais (baseinuose).

PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS IR APDAILA

Naudojimo temperatūra nuo +5°C iki +40°C (taikoma aplinkai ir pagrindams). Visi pagrindai turi būti tvirti, švarūs, be riebalų ir dulkių. Paviršius valykite **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** puikiai prilimpa be grunto prie daugumos neporėtų pagrindų. Porėtus pagrindus iš anksto apdorokite **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Prieš naudojimą visada išbandykite sukibimą. Siūlei išlyginti naudokite **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

DAŽOMUMAS

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM galima dažyti alkidinės dervos ir dispersiniais dažais. Prieš naudojimą rekomenduojame patikrinti suderinamumą su dažais. Jei **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** yra perdažomas (nebūtina), rekomenduojame prieš tai lengvai pašiaušti sandariklį ir sandūros paviršius Scotch-Brite. Geriausių rezultatų pasieksite dažydami praėjus kelioms dienoms po panaudojimo.

VALYMAS

Įrankius po naudojimo reikia valyti vandeniu. Rankas galima valyti **Bostik T150 CLEANING WIPES** servetėlėmis ir (arba) vandeniu su muilu. Sukietėjusią medžiagą galima pašalinti tik mechaniškai.

SPALVA (-OS)

- Balta
- Pilka
- Juoda

PAKUOTĖ

- 290 ml kartidžės, 12 vnt. dėžėje

Produkto specifikacijų ieškokite internetiniame produkto puslapyje

TINKAMUMO LAIKAS

Originalioje neatidarytoje pakuotėje, laikant sausoje vietoje nuo +5°C iki +25°C, tinkamumo laikas – iki 24 mėnesių nuo pagaminimo datos.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudojimą būtina perskaityti ir suprasti produkto saugos duomenų lapą. Jį galima gauti pateikus užklausą arba rasti interneto svetainėse.

SERTIFIKATAI

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G 20HM
- EN 15651-3: S XS3
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM
- EC1 Plus – labai maža emisija
- ISEGA
- M1
- A+ pagal Prancūzijos LOJ reglamentą

Visa šiame dokumente ir visuose kituose mūsų leidiniuose (įskaitant elektroninius) pateikta informacija yra pagrįsta mūsų turimomis žiniomis bei patirtimi ir yra išimtinė Bostik (intelektinė) nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti kopijuojama, rodoma trečiosioms šalims, atgaminama, skelbiama viešai ar naudojama bet kokiu kitu būdu be rašytinio Bostik sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra orientacinio pobūdžio ir neišsami. Bostik neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl šio dokumento (redakcinių) klaidų, neišsamumo ir (arba) netikslumų. Tai apima, bet neapsiriboja, neišsamumą ir (arba) netikslumus, atsiradusius dėl technologinių pokyčių ar bet kokių tyrimų, atliktų nuo šio dokumento paskelbimo datos iki produkto įsigijimo datos. Bostik pasilieka teisę keisti šio dokumento formuluotes. Bostik negali būti laikoma atsakinga už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią naudojant šiame dokumente nurodytus produktus. Prieš naudodamas produktą, naudotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame dokumente bei kituose su produktais susijusiuose dokumentuose pateiktą informaciją. Naudotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą siekiant įsitikinti, kad produktas tinka numatytam naudojimui. Mes neturime įtakos tam, kaip produktas naudojamas, ir (arba) jokioms aplinkybėms, susijusioms su įvykiais sandėliavimo ar transportavimo metu, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą. Visi pristatymai vykdomi išimtinai pagal mūsų bendrąsias sąlygas, pateiktas Nyderlandų prekybos rūmuose.

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 9 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
Bostik.com/

Smart help
+31 (0)162 491 000

