QUELYD EXPRESS

Klijai visų tipų popieriniams tapetams

PRODUKTO APRAŠYMAS

Klijai skirti visų tipų popieriniams tapetams.

TECHNINĖS SAVYBĖS	
Spalva	skaidri
Sudėtis	Modifikuotas krakmolas, antibakteriniai ir antigrybeliniai priedai
Paruošimo laikas	3 min.
Galutinaiišdžiūna	apie 24 - 48
Darbo temperatūra	+5°C - +25°C

**priklauso nuo temperatūros, sąlyginės oro drėgmės, panaudoto klijų kiekio ir pagrindo porėtumo.*

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAGRINDO IR KLIJŲ PARUOŠIMAS

Sienos turi būti tvirtos, lygios, sausos, nedulkėtos, neriebaluotos, normalaus porėtumo.
Senus tapetus pašalinkite Quelyd Dissoucol priemone. Lakuotus ir emaliuotus paviršius reikia pašiaušti švitriniu popieriumi, nuplauti su plovikliu ir perskalauti švariu vandeniu. Porėtus paviršius nugruntuokite skiestu klijų ir vandens tirpalu. Įpilkite į švarų kibirą vandens priklausomai nuo tapetų rūšies.
Greitai maišykite vandenį ir tuo pačiu metu lėtai pilkite pakuotės turinį į kibiro kraštus. Palaukite 3 min. ir dar tada kruopščiai permaišykite klijus.

	Vandens litrais pakuotei klijų		Rulonai		Plotas m2	
Pakuotė, g	180	250	180	250	180	250
Gruntui	7	10	-		40-55	60-80
Lengviems tapetams	5	7	5-6	7-8	25-30	25-40
Sunkūs, viensluoksniai dvisluoksniai, plaunami, gofruoti, dažomi tapetai	4	6	4-5	6-7	20-25	30-35

KLIJŲ PADENGIMAS

Atidžiai išmatuokite sienos aukštį, pridėkite po 5cm viršuje ir apačioje – galutiniam apdailinimui. Atkirpkite išmatuoto ilgio tapetų juostą. Pagenkite klijais nuo centro į kraštus atkirptos tapetų juostos nugarinę dalį. Užtepkite pakankamai klijų juostos kraštuose ir kampuose. Suteptą klijais juostą sulenkite. Įsitikinkite, kad kampai gerai prispausti ir neišdžius pirma laiko. Sulenktą juostą laikykite 5-10 min. priklausomai nuo tapetų storio ir gamintojo instrukcijos. Visas juostas laikykite tiek pat laiko.

TAPETŲ KLIJAVIMAS

Naudodami gulsčiuką nubrėžkite vertikalią liniją ant sienos apie 45cm nuo sienos krašto ar kampo. Klijuodami pirmą tapetų juostą, pristumkite ją prie linijos. Kitą tapetų juostą klijuokite glausdami prie priklijuotos juostos krašto arba pagal gamintojo nurodymus ir numatytą seką. Naudodami tapetams klijuoti skirtą mentelę arba teptuką, atsargiai spausdami iš viršaus žemyn ir iš centro į šonus, pašalinkite oro burbulus ir klijų nelygumus. Aštriu peiliu nupjaukite perteklines tapetų dalis prie grindjuosčių ir lubų.

ĮRANKIŲ VALYMAS
Vandeniu

PASTABOS
Nuo darbo pradžios iki tol kol pilnai išdžius klijai, reikia uždaryti orlaides, langus ir duris, vengti skersvėjo, nes tai gali sugadinti Jūsų darbą.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA
Pagal galiojančius reguliavimus produktas yra nekenksmingas sveikatai ir yra nedegus.
Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo instrukcijų žiūrėkite saugos duomenų lapą.

IŠEIGA
180g – 4-6 rulonai; 250g – 6-8 rulonai.

PAKUOTĖ
250 g pakuotė

SAUGOJIMAS
Tinkamumo laikas neribojamas, jei nepažeistas gamyklinis įpakavimas, sandėliuojama sausoje patalpoje +10°C - +20°C. Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko uždarytoje taroje, nesant šalčiui.



UAB „Bonderus“
Prūsų g. 10, 02152 Vilnius
Tel. +370 5 250 5489, mob. +370 652 100 59
info@bonderus.lt
www.bonderus.lt

SUSISIEKITE

TEL. +370 5 250 5489
MOB. +370 652 100 59
INFO@BONDERUS.LT